



RECER – Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.
Apartado 20 – 3771-953 OLIVEIRA DO BAIRRO
PORTUGAL
recer@recer.pt | www.recer.pt

Tel.: (351) 234730500 Fax.: (351) 234730502

FICHE DE SPÉCIFICATIONS

Norme(s): BS EN14411:2012; EN 14411:2016 – Annexe L

Groupe de Produit: BIII – GL
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE

Référence	Format (cm)	DIMENSIONS de FABRICATION (mm)	Épaisseur (mm)
More Shape Glossy	30x90R	298x898	12

Caractéristiques Techniques	Norme D'Essai	Condition	Valeur
DIMENSIONS de FABRICATION (mm)	ISO 10545-2	≤2% (Max.: ±5mm)	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		±0.5% (≤ ±2mm) [N≥15]	Rempli
- Écart Admissible par la Moyenne de l'Echantillon (%)		±10% (Máx.: ±0.5mm) [N≥15]	Rempli
ÉPAISSEUR		±0.3% (≤±1.5mm) [N≥15]	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		±0.5% (≤±2mm) [N≥15]	Rempli
RECTILIGNITÉ		±0.5% (≤±2mm) [N≥15]	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		±0.5% (≤±2mm) [N≥15]	Rempli
ANGULARITÉ	ISO 10545-3	95% Exempts de Défauts	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		Eb >10%	Rempli
PLANÉITÉ	ISO 10545-4	≥ 600 (Épaisseur ≥ 7.5 mm)	Rempli
- Écart Admissible par la Diagonal ou par la dimension de Fabrication (%)		≥15 (Espessura ≥ 7.5 mm)	Rempli
ASPECT	ISO 10545-5	Non Applicable	~
ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-6	Non Applicable	~
RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545-7	Selon valeurs du Fabricant	~
- Force de Rupture en Flexion (N)	ISO 10545-8	Selon valeurs du Fabricant	< 9.0x10⁻⁶
- Resistance de Rupture (N/mm ²)		Selon valeurs du Fabricant	< 9.0x10⁻⁶
RÉSISTANCE À L'IMPACT	ISO 10545-9	Exigée	Rempli
- Coefficient de Restitution	ISO 10545-10	Selon valeurs du Fabricant	< 0.6mm/m
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (mm³)	ISO 10545-11	Exigée	Rempli
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE (PEI)	ISO 10545-12	Non Exigée	~
DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	ISO 10545-13	Min. B	A
- Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (K ⁻¹)		Selon valeurs du Fabricant	LA
- Résistance aux Produits de Nettoyage et au Sel de Piscine		Selon valeurs du Fabricant	LA
- Résistance aux Acides	ISO 10545-14	Min. Classe 3	5
- Résistance aux Bases		Min. Classe 3	5
RÉSISTANCE AUX CHIMIQUES	EN 16165		
- Résistance aux Produits de Nettoyage et au Sel de Piscine	B	Non Applicable	~
- Résistance aux Acides	A	Non Applicable	~
- Résistance aux Bases	C	Non Applicable	~