

NOTICE PRODUIT

Sika® Igoflex®-177 Fondation Bitume

IMPERMEABILISATION DES FONDATION ET OUVRAGES ENTERRES

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Igoflex® 177 Fondation Bitume est une émulsion gélifiée pétrolière.

DOMAINES D'APPLICATION

Complément d'imperméabilisation des fondations et ouvrages enterrés en Bâtiment et Génie Civil.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Forme un film continu et homogène obturant l'orifice des canaux capillaires du béton pour protéger le support des infiltrations d'eau et des agressions extérieures.
- Bon pouvoir couvrant.
- Faible odeur.
- Application aisée grâce à sa grande fluidité après mélange.
- S'applique sur enduit taloché ou sur béton.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Emulsion bitumineuse en phase aqueuse.
Conditionnement	Seau de 25L
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact et non ouvert.
Conditions de Stockage	Dans un local sec, à l'abri de l'humidité, à une température comprise entre +5°C et +35°C.
Couleur	Noir après séchage
Densité	1

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	0,5 litre au m ² pour 2 couches.
Température de l'Air Ambiant	La température d'application doit être comprise entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer par temps de pluie.

Délai d'attente / Recouvrement

Remblaiement :

Attendre le séchage complet du Sika® Igoflex® 177 Fondation Bitume avant de procéder au remblaiement.

Pour protéger le revêtement des chocs éventuels au moment du remblaiement, il est conseillé de mettre en place une protection de type Sika® Protection Fondation.

Temps de Séchage

Délai entre chaque couche : entre 30 min et 2h selon la porosité du support et des conditions climatiques.

Produit Appliqué Prêt à l'Emploi

Sika® Igoflex® 177 Fondation Bitume est livré prêt à l'emploi.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Sika® Igoflex®-177 Fondation Bitume est à appliquer conformément au DTU 20.1.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe II / i type pa) est de 140 g/l de produit prêt à l'emploi. Sika® Igoflex®-177 Fondation Bitume est conforme à la directive EU-2004/42.

*Composés Organiques Volatils

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION**QUALITÉ DU SUPPORT**

Les bétons et mortiers auront au moins 7 jours d'âge. Le support doit être propre, sain, dépoussiéré et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Il doit notamment être exempt de traces de produits de démoulage, de graisse, de laitance ...

APPLICATION

Sika® Igoflex® 177 Fondation Bitume s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless en 2 couches. La seconde couche sera appliquée uniquement après séchage de la première (entre 30 min et 2h selon la porosité du support et des conditions climatiques)

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer le produit frais à l'eau, si le produit est sec nettoyez le au white-spirit.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au

Notice Produit

Sika® Igoflex®-177 Fondation Bitume

Juin 2024, Version 01.02

020706301000000198

produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

Sikalgolflex-177FondationBitume-fr-FR-(06-2024)-1-2.pdf

Notice Produit
Sika® Igolflex®-177 Fondation Bitume
Juin 2024, Version 01.02
020706301000000198

