

Jointoiement

# SERPO ALJ

Enduit 3 en 1  
Collage des bandes,  
garnissage et  
 finition


## SUPPORTS

Plaques de plâtre à parements cartonnés,  
à bords amincis suivant norme 72.203  
et DTU 25.41.



## LES + PRODUITS

Excellente glisse  
Très fort pouvoir couvrant  
Faible retrait  
Haute qualité de finition





# Jointoiment SERPO ALJ

## MISE EN ŒUVRE

- Matériel**.....Machine de projection Airless® débit minimum de 5 litres/minute. Buse 3.35, lames à enduire, couteau de peintre.
- Préparation** .....Malaxer le produit avant projection, diluer si nécessaire. Prendre soin d'enlever le filtre de la pompe Airless®. Remplir le creux formé par les bords amincis. Coller la bande papier. Pour assurer la tenue mécanique dans le temps et la qualité de finition, utiliser une bande PP Placo®. Serrer la bande pour éliminer l'excédent d'enduit sans trop appuyer, en glissant la spatule en position inclinée, le long de la bande de haut en bas. Après séchage recouvrir la bande d'enduit au moyen d'un plateau ou d'un couteau de 10 à 15 cm. Après séchage de l'enduit, reboucher le joint d'une deuxième et d'une troisième couche d'enduit en élargissant à chaque fois de 2 à 5 cm par rapport à la couche précédente, en utilisant un couteau de 25 à 30 cm. Bien laisser sécher entre chaque passe. Le jointoiment peut aussi être effectué à l'aide de la machine Airless® avec une buse adaptée.
- Nettoyage**.....À l'eau après emploi.
- Conditions**.....Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
- Recouvrement** .....Attendre le séchage total.
- Nettoyage**.....À l'eau après emploi.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Définition**.....Enduit en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Couleur** .....Blanc crème.
- Caractérisation**.....Suivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 2.
- Classification**.....Conforme à la norme AFNOR NF-T 30-608. Codification selon AFNOR NF-T 30-608  $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$ .
- Densité**.....1,70 ±% - pH 9 ± 1.
- Composition**.....Liants cellulose et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.
- Classement au feu**.....a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.
- Directives C.O.V.**.....Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010. Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

## INFORMATIONS PRATIQUES

**Stockage** : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité/palette
Seau de 25 kg	3496250463981	33

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.



**PLACOPLATRE**  
Tour Saint-Gobain  
12, place de l'Iris  
92400 Courbevoie  
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00  
www.placo.fr