

Granulats : Mélange à béton 0/11 Roulé

Utilisateur : Contrôle interne


Péetrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Recomposé

Fiche Technique selon XP P 18545

Partie contractuelle													
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage													
Classe granulaire		Norme									Catégorie		
0 11.2		Norme NF P 18-545 Article 10									CODE A		
								D	1.4D	2D			
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	11.2	16	22.4	FM	SE(10)	W
Etendue e								10			0.6		
V.S.S.+U					61		91	100					
V.S.S.	6.0				60		90	99					
V.S.I.	0.0				20		50	85	98	100		65	
V.S.I.-U					19		49	83	97	98		60	

Partie informative													
Résultats de production													
du 10/01/25 au 05/05/25													
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	11.2	16	22.4	FM	SE(10)	W
Maximum	2.8	6	16	34	39	45	55	96	100	100	4.38	72	7.8
Xf+1.25xEcart-types													
Moyenne Xf	2.4	6	14	30	35	41	53	94	100	100	4.22	71	6.8
Xf-1.25xEcart-types													
Minimum	1.8	5	12	26	31	36	51	93	100	100	4.06	69	5.9
Ecart-type	0.31	0.6	1.8	3.2	3.5	3.6	1.6	0.8	0.0	0.0	0.130	1.0	0.60
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6



Jean Michel PERRAUD