

## fiche technique

FR

## Spécifications produit

Revêtement de sol en bois avec un placage en chêne + sous-couche intégrée en liège	EN 14342	DoP ORW2025
Dimensions	Lame	1875 x 191 x 9,2 mm
	Boîte	8 lames / 2,87 m <sup>2</sup> / 21,487 kg
	Longueur imbriquée	8 complètes
	Palette	35 boîtes / 100,45 m <sup>2</sup> / 777,06 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 910 kg/m <sup>3</sup>
Mode de pose	ISO 24334	Drop Lock (flottant ou collé)
Parement		1 mm chêne européen (Quercus Robur / Quercus Petraea)
Gradation du bois		Rustique A
Surface		Légèrement brossé
Chanfreins		Micro-rainure 4V
Niveau de brillance	60°	6,4%
Finition		Vernis mat Bona
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans 15 ans
Application	EN 14354	Classe 33



## Propriétés produit

Propriété	méthode	req. min.	résultat
Emissions dans l'air intérieur			A+, Floorscore
Réaction au feu	EN 13501-1		Cfl-S1
Résistance à la glissance	EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Contenu Pentachlorophénole	EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	EN 12667	R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,11 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + collé
Résistance aux impacts	EN 14354	EC0	EC3
Résistance aux agents chimiques	EN 13442		5 (aucun changement visuel)

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)

The mark of  
responsible forestry  
FSC® C151862

rustique A

FR

Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Légèrement rustique
Variation de couleur	Medium
Noeuds sain	Autorisé; Ø ≤ 40 mm
Noeuds mastiqués	Autorisé; Ø ≤ 15 mm
Ecorce	Pas autorisé
Aubier	Max 15% 1/3 de la longueur
Fente en bout	Autorisé; < 2x100 mm
Fente	Autorisé; < 2x200 mm
Trou d'insecte à piqûre	< 1 mm de large, mastiqué; max 5
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Coeur sain	Pas autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

