



Bla

GL

V.3

GRAPHIC  
VARIATION  
18

1

TULSA HONEY (PRC) 23X120 /ARG05\_S

CARACTÉRISTIQUES DE BASE:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Format (cm):        | 23X120         |
| Couleur:            | HONEY          |
| Numéro de la série: | TULSA          |
| Famille:            | GRÈS CÉRAME GL |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

|                                                  |                                |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Procédé de fabrication:                          | Carreau céramique pressé à sec |                    |
| Groupe d'absorption(ISO 13006):                  | Bla                            |                    |
| Finition:                                        | GL                             |                    |
| Rectifié:                                        | No                             |                    |
| Type de pâte:                                    | Pâte STD                       |                    |
| Finition de surface:                             | Mate                           |                    |
| Format de fabrication (mm):                      | 230 x 1200 x 8.5               |                    |
| Classification esthétique et détonification:     | V.3                            |                    |
| Nombre de modèles différents:                    | 18                             |                    |
| Tolérances dimensionnelles et aspect de surface: | Conforme à la norme            | UNE EN ISO 10545-2 |

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

|                                                |                       |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Absorption d'eau:                              | E ≤ 0.5               | UNE EN ISO 10545-3    |
| Force de rupture (S):                          | > 1300 N              | UNE EN ISO 10545-4    |
| Résistance à la flexion (N/mm2):               | ≥35 N/mm2             |                       |
| Résistance à l'abrasion de surface (PEI):      | 3                     | UNE EN ISO 10545-7    |
| Dilatation thermique linéaire de 20° à 100° C: | < 9*10-6 / °C         | UNE EN ISO 10545-8    |
| Résistance aux chocs thermiques:               | Conforme à la norme   | UNE EN ISO 10545-9    |
| Résistance à la fissuration:                   | Conforme à la norme   | UNE EN ISO 10545-11   |
| Résistance au gel:                             | Conforme à la norme   | UNE EN ISO 10545-12   |
| Résistance au glissement:                      | Antidérapant Classe 1 | UNE-EN 16165 Annexe C |
|                                                | Antidérapant R10      | UNE-EN 16165 Annexe B |

Certifications:



| PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:                                               |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Résistance aux produits d'entretien ménager et aux sels de piscine: | Clase A           | UNE EN ISO 10545-13 |
| Résistance aux bases à forte concentration:                         | Minimum HB        | UNE EN ISO 10545-13 |
| Résistance aux bases à faible concentration:                        | Minimum LB        | UNE EN ISO 10545-13 |
| Résistance aux taches:                                              | Classe minimale 3 | UNE EN ISO 10545-14 |

MARQUAGE CE:



004CPR-PR/11-4-2013

NOTES IMPORTANTES:

Avant l'installation, il est conseillé de vérifier la tonalité, le calibre et la qualité. Aucune réclamation ne sera acceptée après l'installation du matériel. La protection du produit pendant l'installation et un nettoyage adéquat après le jointoiement et les travaux de construction font partie d'un processus d'installation correct. Pour plus d'informations sur la la pose et le jointoiement, consultez le site web d'Argenta: [www.argentaceramica.com/fr](http://www.argentaceramica.com/fr)

La liste d'emballage de cette pièce est indiquée sur le site web d'Argenta Cerámica S.L.:[www.argentaceramica.com/packing-list](http://www.argentaceramica.com/packing-list). Le poids indiqué est approximatif, il peut varier jusqu'à 5% selon le modèle, et dans le cas d'un produit embossé, la variation peut être plus importante.

Ce document est une information purement commerciale et ne peut être utilisé comme argument juridique ou administratif sans l'autorisation expresse d'Argenta Cerámica S.L.La couleur et la finition de l'image de cette fiche technique sont indicatives et peuvent différer de la finition de la pièce réelle.

Certifications:

