



PRIMAIRE TOUS SUPPORTS

Séchage rapide
Prêt à l'emploi
Application en sol et mur



Seau de 15 L



DOMAINE D'UTILISATION

Primaire d'adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage ou de dressage sur tous supports, en intérieur et extérieur.



CONSEILS DE PRÉPARATION

Préparation du support : Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'Avis Technique le concernant. Il doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence. Décaper soigneusement toutes les taches.

Préparation du produit : PRIMAIRE TOUS SUPPORTS est prêt à l'emploi.

Agiter et bien mélanger pour homogénéiser la solution. Sur chape anhydrite (sulfate de calcium) : diluer le produit pur avec 20% d'eau.



SUPPORTS ADMIS

En sol : béton et chape ciment poreux, normalement poreux ou fermés, béton allégé, enduit de lissage, ragréage ou dressage à base de ciment, chape anhydrite* (sulfate de calcium), chape sèche à base de plâtre et dérivés, panneaux bois CTBH, CTBX, OSB2, OSB3, peinture de sol, chape asphalte, carrelage, dalles plastiques semi flexibles, traces de colle, parquet à lames.

* sur chape anhydrite (sulfate de calcium), diluer PRIMAIRE TOUS SUPPORTS pur avec 20% d'eau.

En mur : carreaux de plâtre, panneaux bois CTBH, CTBX, OSB2, OSB3, enduit à base de plâtre, carreaux de brique montés au plâtre, blocs de béton cellulaire montés au plâtre, plaques de plâtre cartonnées, peinture murale poncée, ancien carrelage.



MODE D'EMPLOI

Se référer aux DTU, CPT ou Règles Professionnelles d'exécution en vigueur.

Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet.

Bien agiter à l'aide d'un mélangeur à peinture pour homogénéiser la solution.

Appliquer PRIMAIRE TOUS SUPPORTS à la brosse ou au rouleau en imprégnant correctement le support et en évitant les surcharges.

Attendre le séchage complet avant de poursuivre les travaux.

Au-delà de 24 heures de séchage, il peut être nécessaire d'appliquer une seconde couche de primaire.

Sur support bois très poreux (bois brut, parquet vitrifié poncé...) : appliquer une 2ème couche de produit après séchage complet de la 1ère.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est encore frais.



PARAMÈTRES DE MISE EN OEUVRE

- Température d'application +5°C à +30°C

- Délai avant recouvrement 30 minutes minimum



CONSUMMATION

- 50 à 200 gr/m² selon la porosité du support.

Sur support anhydrite (sulfate de calcium) : diluer le produit pur avec 20% d'eau.



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.



CONSEILS DE PRUDENCE

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage.

Pour plus de renseignements, consultez la fiche de données de sécurité.