

Collection - Treeline | Finition - Mat
Variation de nuance - V3 | Contenu recyclé - 57 %

Emballage et poids

Pièces/Boîte		Boîtes/Palette		poids		
unité	m2	Boîtes	m2	Kg/m2	Kg/Boîte	Kg/Palette
7	1.35	63	85.05	16.20	21.90	1,408



	Test	Valeur/Tolérance standard	Valeur typique du produit *	Norme de Test
	Longueur et Largeur	± 0.6% MAX. ± 2mm	Garanti Garanti	
	Orthogonalité	± 0.5% MAX. ± 2mm	Garanti	
	Rectitude	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	Garanti	EN ISO 10545-2
	Planéité	± 0.5% MAX. ± 2mm	Garanti	
	Épaisseur	± 5% MAX. ± 0.5mm	± 3% MAX. ± 0.4mm	
	Absorption d'Eau	E ≤ 0.5%	E ≤ 0.1%	EN ISO 10545-3
	Abrasion de Surface		III	EN ISO 10545-7
	Expansion Linéaire		≤ 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8
	Résistance aux Chocs Thermiques	Resistant		EN ISO 10545-9
	Résistance au Tressailage	Exigé	Garanti	EN ISO 10545-11
	Résistance au Gel	Ne doit pas présenter d'altérations considérables de la surface	Resistant	EN ISO 10545-12
	Libération de Plomb	Pour les surfaces spéciales (par exemple, comptoir de cuisine)	Essai sur demande	EN ISO 10545-15
		⇒ 35N/mm2	⇒ 45N/mm2 / ⇒ 460Kg/cm2	EN ISO 10545-4

	Test	Produit Chimique	Valeur/Tolérance standard	Valeur typique du produit *	Norme de Test
	Résistance aux acides et aux bases (concentrations élevées et faibles)	Acide hydrochlorique (18%)		A	
		Acide lactique (5%)		A	
		L hydroxyde de potassium (100g/l)		A	
		Acide hydrochlorique (3%)		A	EN ISO 10545-13
		Acide citrique (100g/l)		A	
		L hydroxyde de potassium (30g/l)		A	
	Résistance aux produits de nettoyage	chlorure d ammonium (100g/l)	Classe B minimum	A	
	Résistance aux additifs pour piscine	Hypochlorite de sodium (20mg/l)		A	
	Résistance aux Taches	Huile d'Olive		Garanti	
		Chrome Vert/Oxyde de fer	Classe 3 Minimale	Garanti	EN ISO 10545-14
		Iode		Garanti	
	Résistance à la Glissance **	PN: 12			

* Valeur indicative

** Tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition sur demande. Pavigrés est disponible pour confirmer dans ses laboratoires les caractéristiques d'un lot de marchandises achetées sur demande. La performance antidérapante est garantie au moment de la livraison du produit.
Le respect de la norme EN 14411 est garanti. La valeur typique spécifiée par Pavigrés est simplement indicative et peut varier par rapport aux données réelles, n'ayant pas la nature d'une proposition commerciale.