



RECER – Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.

Apartado 20 – 3771-953 OLIVEIRA DO BAIRRO

PORTUGAL

Tel.: (351) 234730500 Fax.: (351) 234730502

recer@recer.pt | www.recer.pt

FICHE DE SPÉCIFICATIONS

REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE

Norme(s): BS EN14411:2012; EN 14411:2016 – Annexe L

Groupe de Produit: BIII – GL

Référence	Format (cm)	DIMENSIONS de FABRICATION (mm)	Épaisseur (mm)
Attitude 3D Beige	25x40	250x400	10

Caractéristiques Techniques	Norme D'Essai	Condition	Valeur
DIMENSIONS de FABRICATION (mm)	ISO 10545-2	$\leq 2\%$ (Max.: $\pm 5\text{mm}$)	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		$\pm 0.5\%$ ($\leq \pm 2\text{mm}$) [N ≥ 15]	Rempli
- Écart Admissible par la Moyenne de l'Echantillon (%)		$\pm 10\%$ (Máx.: $\pm 0.5\text{mm}$) [N ≥ 15]	Rempli
ÉPAISSEUR			
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)			
RECTILIGNITÉ		$\pm 0.3\%$ ($\leq \pm 1.5\text{mm}$) [N ≥ 15]	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)			
ANGULARITÉ	ISO 10545-3	$\pm 0.5\%$ ($\leq \pm 2\text{mm}$) [N ≥ 15]	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)			
PLANÉITÉ		$\pm 0.5\%$ ($\leq \pm 2\text{mm}$) [N ≥ 15]	Rempli
- Écart Admissible par la Diagonal ou par la dimension de Fabrication (%)			
ASPECT		95% Exempts de Défauts	Rempli
ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	Eb $> 10\%$	Rempli
RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545-4	≥ 600 (Épaisseur $\geq 7.5\text{ mm}$)	Rempli
- Force de Rupture en Flexion (N)			
- Resistance de Rupture (N/mm ²)		≥ 15 (Espessura $\geq 7.5\text{ mm}$)	Rempli
RESISTANCE À L'IMPACT	ISO 10545-5	Non Applicable	~
- Coefficient de Restitution			
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (mm³)	ISO 10545-6	Non Applicable	~
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE (PEI)	ISO 10545-7	Selon valeurs du Fabricant	~
DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	ISO 10545-8	Selon valeurs du Fabricant	$< 9.0 \times 10^{-6}$
- Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (K ⁻¹)			
RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE	ISO 10545-9	Exigée	Rempli
EXPANSION À LA HUMIDITÉ	ISO 10545-10	Selon valeurs du Fabricant	$< 0.6\text{mm/m}$
RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	ISO 10545-11	Exigée	Rempli
RÉSISTANCE AUX GEL	ISO 10545-12	Non Exigée	~
RÉSISTANCE AUX CHIMIQUES	ISO 10545-13	Min. B	A
- Résistance aux Produits de Nettoyage et au Sel de Piscine			
- Résistance aux Acides		Selon valeurs du Fabricant	LA
- Résistance aux Bases		Selon valeurs du Fabricant	LA
RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	Min. Classe 3	5
RESISTANCE AUX DÉRAPAGE	EN 16165		
- Locaux de Travail avec Huile et/or Graisses	B	Non Applicable	~
- Locaux avec Présence d'Eau	A	Non Applicable	~
	C	Non Applicable	~