

Bobinots de Fil Recuit Noir

Les fils d'acier doux non alliés tréfilés (conformes à la norme EN 10016) sont traités thermiquement afin d'obtenir le fil recuit. Leur conditionnement en bobinots facilite leur utilisation notamment sur les chantiers pour ligaturer des panneaux, armatures et fer à béton.

Composition chimique du fil recuit (en %) :

C (carbone)	Si (silicium)	Mn (manganèse)	P (potassium)	S (soufre)
≤ 0,10	≤ 0,05	≤ 0,6	≤ 0,04	≤ 0,05

Caractéristiques mécaniques :

Allongement à 50 mm (%)	Tension de rupture (Mpa)
> 25	360 - 460



Gamme proposée : Ø 1.4 mm (N°9) suivant la jauge de Paris. Ø 1.3 mm et Ø 1.5 mm sur demande.

Poids bobinot	Conditionnement / Colisage	Camion complet
170 - 200 g	Bobinots conditionnés en seaux Palette de 36 seaux	33 ou 30 palettes filmées et cerclées



ARMA DISTRIBUTION

Bureau commercial : 1 rue Lavoisier 87000 Limoges – Siège social : Tournan-en-Brie 77220

Tél. : 05 87 33 01 52 - armadistribution@armagroupe.fr – www.armadistribution.fr

SAS capital 100 000 € - NAF 4673 - TVA intracommunautaire FR84808154942