



#### CONDITIONNEMENT

- Sacs de 15 kg

#### CLASSIFICATION

Norme de référence EN 13279-1

# ENDUIT MULTIFONCTION 5 EN 1

**REBOUCHAGE  
DÉGROSSISSAGE  
LISSAGE  
COLLAGE DE DOUBLAGES  
COLLAGE D'ÉLÉMENTS EN PLÂTRE**

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉPARATION SUPPORT

Vérifier l'état de la surface à traiter, notamment que les têtes de vis et pointes soient bien enfoncées. Au droit des raccordements avec des parois d'autre nature, s'assurer que la surface soit saine, sèche et non pulvérulente.

### PRÉPARATION MÉLANGE

Ajouter progressivement la poudre dans de l'eau propre, puis mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Dosage recommandé : environ 1 pour 2,1 kg de poudre. Laisser reposer 10 minutes avant utilisation.

### REBOUCHAGE

Utiliser une truelle pour reboucher les saignées, trous, fissures et sceller les boîtes électriques. Collage des doublages : Encoller les panneaux isolants avec des plots de 11 cm de diamètre (8 plots/m<sup>2</sup>).

### COLLAGE DES CARREAUX DE PLÂTRE

Encoller les carreaux, les poser à joints croisés, puis couper l'excédent après durcissement de la colle. Enduisage : Étaler le produit à l'épaisseur nécessaire à l'aide d'une lisseuse ou d'un grand couteau.

## CARACTÉRISTIQUES

**APPLICATION** : INTÉRIEUR

**OUTILS** : DE PLÂTRERIE

**TAUX DE GÂCHAGE** : 7 LITRES POUR 15 KG

**TEMPS D'UTILISATION** : ENVIRON 1H30

**REDOUBLEMENT** : APRÈS 5 HEURES

**TEMPÉRATURE D'APPLICATION** : +5°C / +30°C

## CONSOMMATION

0,8 à 1,5 kg/m<sup>2</sup> selon l'usage.

## STOCKAGE

9 mois dans l'emballage d'origine fermé.

