

SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE



CONDITIONNEMENT

Bidons de 5 et 15 litres
Rendement indicatif : jusqu'à
10 m²/L

CERTIFICATION

Conforme aux normes CE
Émissions dans l'air intérieur :
A+ (très faibles émissions)
Conforme à la réglementation
européenne sur les COV :
- Limite UE (cat. A/a) : 30 g/L
- Ce produit contient ≤ 5 g/L
COV



CARACTÉRISTIQUES

PROPRIÉTÉS

- Uniformise la porosité des fonds
- Haute blancheur et opacité
- Haute opacité
- Application facile

ASPECT DU FILM : Mat

LIANT : Résine acrylique

RENDEMENT : 9 à 11 m²/L en fonction du
support à traiter.

BRILLANT SPECULAIRE

Inférieur à 10 sous 85°

DENSITÉ 1,56

CONSERVATION : 24 mois dans son emballage
d'origine (non ouvert). À l'abri de la chaleur, du
gel et de l'humidité

TEINTES : Blanc

SÉCHAGE

(à 23°C, H.R. :50 %)

- Hors poussières : 20 min
- Sec : 30 min
- Recouvrable : 6 h

EXTRAIT SEC

En poids : 59 %.
En volume : 36 %.

APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds cohérents, appliquer une couche.

Ne pas appliquer par température inférieure à
5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative
ambiante supérieure à 80 %.

DILUTION

Diluant : Eau
Dilution brosse-rouleau : 0 à 3 %.
Dilution pistolet : 5 à 7 %.

MISE EN OEUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

PRÉPARATION

- Le fond doit être sec, propre et non gras.
- Éliminer par lessivage, grattage ou brossage
toute trace de peinture sale, écaillée ou cloquée.
- Les supports très lisses seront légèrement
dépolis à l'abrasif fin.
- Les supports métalliques seront protégés par
un primaire antirouille.

DÉCHETS

Évitez le gaspillage de peinture : faites une
estimation de la quantité de peinture dont vous
avez besoin. Refermez les pots non terminés
afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la
peinture est un bon moyen de réduire l'impact
environnemental des produits sur l'ensemble de
leur cycle de vie. Ne pas jeter le produit et les
résidus de lavage dans les canalisations (évier,
toilettes...), les caniveaux, dans la nature ou avec
les ordures ménagères.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

CLASSIFICATION

NF T 36-005 - Famille I classe 7b2

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consultez la fiche de données de sécurité.

