COLLE CARRELAGE AMÉLIORÉE C2 ET

GRIS **BLANC**

NEUF ET RÉNOVATION

Collage de carreaux et de pierres naturelles de toutes porosités et de tous formats, en sol et mur intérieur, en sol extérieur et piscine privative, sur supports neufs ou anciens.

- SOL INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR MUR INTÉRIEUR
- SANS PRIMAIRE SUR ANCIEN CARRELAGE
- RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
- SANS POUSSIÈRE

CLASSIFICATION

- Certificat QB : N° 06 MC 647
- Certificat QB : N° 297 MC 647
- Certifié CE selon la norme EN 12004-1

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg
- Palette de 48 sacs

TEMPÉRATURE D'APPLICATION
+5°C à +30°C

DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION
2 heures

TEMPS OUVERT
30 minutes

DÉLAI D'AJUSTABILITÉ
20 à 30 minutes

DÉLAI AVANT RÉALISATION DES JOINTS
Base ciment : 24 heures

OUVERTURE À LA MARCHE
48 heures

SUPPORTS ADMIS

• Mur intérieur :
Béton banché ou préfabriqué, enduit base ciment (CS IV), enduit monocouche, plaques de plâtre cartonnées (hydrofugées ou non), cloison de carreaux de terre cuite, bloc de béton cellulaire, panneaux prêts à Carreler, RÉSINE SPEC ATOUT PRO, anciens revêtements céramiques.

• Sol intérieur :
Dallage sur terre-plein, planchers béton, dalles, chapes ou enduits base ciment, chape et béton allégés, chape sèche (plaque spécial sol), chape Sulfate de calcium (P*), anciens revêtements céramiques, anciennes dalles plastiques semi-flexibles (P), anciennes traces de colles bitumineuses, néoprènes ou acryliques adhérentes (P), anciennes peintures abrasées sur support béton et ciment (P).

• Sol extérieur pente minimum 1,5% *(Le revêtement doit être de couleur claire (coefficient d'absorption solaire a ≤ 0,7)* **:**
Dallage sur terre-plein, planchers béton, dalles.

• Piscine et bassin privatifs :
Chape et enduit ciment.

(P) sur PRIMAIRE TOUS SUPPORTS
(P) sur chape anhydrite (sulfate de calcium) diluer PRIMAIRE TOUS SUPPORTS pur avec 20% d'eau.*
Des limitations peuvent exister selon les différents pays, se référer systématiquement aux Règles Professionnelles, CPT, DTU en vigueur pour la France.

CONSOMMATION

- Simple encollage : 3,5 (U6) à 4,5 (U9) kg/m²
- Double encollage : 5 (U6) à 8 (E10) kg/m²

CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit présenter les qualités requises par la norme DTU, le CPT ou l'Avis Technique le concernant. Il doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...). Eliminer le produit de cure par ponçage, grenaillage ou sablage. Décaper soigneusement toutes les taches. Appliquer le primaire et/ou le SPEC adapté.
Le support doit être plan. Le produit peut servir pour des rattrapages minces ponctuels jusqu'à 10 mm. Attendre le lendemain avant de débuter les opérations de collage.

NB : Dans le cas de la pose d'une pierre naturelle, l'utilisation de la version blanche du produit réduit le risque de tachage.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage. Pour plus de renseignements, consultez la fiche de données de sécurité.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Gâcher COLLE CARRELAGE AMÉLIORÉE à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente avec :
- 5,62 à 6,37 L d'eau par sac de 25 kg.
Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C.
Laisser reposer 5 minutes.

MISE EN OEUVRE

Se référer aux CPT, DTU ou Règles Professionnelles d'exécution en vigueur.
Etaler COLLE CARRELAGE AMÉLIORÉE sur le support avec une lisseuse, puis répartir et régler l'épaisseur avec un peigne cranté adapté au format des carreaux.
Lorsqu'un double encollage est nécessaire, le réaliser en enduisant l'envers des carreaux avec une spatule non dentée ou un peigne U4 ou V4 en dessinant les sillons dans le même sens que sur le support.
Appliquer le carrelage dans la limite du temps ouvert en exerçant une pression suffisante pour assurer le bon transfert de la colle.
Eliminer tout excès de colle qui pourrait remonter dans les joints.
Ménager un vide périphérique de 5 mm minimum autour de toutes les zones carrelées.
Le lendemain, le remplir avec un mastic élastomère.
Nettoyage des outils à l'eau tant que le produit est frais. Après séchage du produit, nettoyage mécanique.

CONSOMMATION ET MODE D'ENCOLLAGE

MUR INTÉRIEUR

Surface S des éléments de revêtements (en cm²)	S ≤ 300	300 < S ≤ 500	500 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200
Consommation en kg de poudre / m²	3,5	3,5 (1)	7	7
Exemple de peigne à colle*	U6	U6	U9	U9

SOL INTÉRIEUR

Surface S des éléments de revêtements (en cm²)	S ≤ 300	300 < S ≤ 500	500 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600
Consommation en kg de poudre / m²	3,5	4,5	4,5 (1)	7	8
Exemple de peigne à colle*	U6	U9	U9	U9	E10

SOL EXTÉRIEUR

Surface S des éléments de revêtements (en cm²)	S ≤ 300	300 < S ≤ 500	500 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600
Consommation en kg de poudre / m²	5	7	7	8	8
Exemple de peigne à colle*	U6	U9	U9	E10	E10

PISCINE ET BASSIN

Surface S des éléments de revêtements (en cm²)	100 < S ≤ 300	300 < S ≤ 500	500 < S ≤ 1 200
Consommation en kg de poudre / m²	5	6	7
Exemple de peigne à colle*	U6	U9	U9

**La nomenclature des peignes est précisée dans le DTU 52.2*

S = Surface du carreau

Simple encollage

Double encollage

Le peigne E10 a les dimensions de 8x10x20 mm.
(1) Double encollage si carreaux à faible porosité (DTU 52.2) : soit une consommation supplémentaire de 1 à 1.5 kg/m²
(2) Carreaux céramiques uniquement. Pierre Naturelle : nous consulter

FORMAT DES CARREAUX

Murs intérieurs	jusqu'à 2 200 cm²
Sols intérieurs	jusqu'à 3 600 cm² (carreaux 60 x 60 cm)
Sols extérieurs	jusqu'à 8 100 cm² (carreaux 90 x 90 cm)
Piscines et bassins privatifs	jusqu'à 1200 cm²

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d'utilisation, d'application et des matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés.
Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience.