

CETABOIS FINITION



Lasure de finition satinée

Intérieur – Extérieur

DÉFINITION

- CETABOIS FINITION est une lasure transparente à base de résines alkydes pour la protection des bois de menuiseries bâtiment, de bardage, de clôture et de charpente.

DESTINATION ET PROPRIÉTÉS

- CETABOIS FINITION est une lasure qui contient des pigments transparents très solides à la lumière.
- CETABOIS FINITION est renforcé en agents anti UV.
- CETABOIS FINITION est hydro régulateur.
- CETABOIS FINITION a un aspect onctueux qui évite les coulures.

MISE EN OEUVRE

- | | |
|------------------------------|---|
| • Matériel d'application : | Brosse en soie ou spéciale lasure, rouleau microfibres 8-14 mm. |
| • Dilution : | Ne pas diluer, produit prêt à l'emploi. |
| • Application : | Répartir uniformément le produit. Lisser dans le sens des fibres du bois. |
| • Rendement : | 12 à 16 m ² /l Peut varier en fonction de la porosité et la rugosité du support. |
| • Séchage à 23°C et 50% HR : | Hors poussière : 3 heures - Sec : 8 heures - Recouvrable : 24 heures. |
| • Nettoyage du matériel : | White Spirit ou diluant synthétique, immédiatement après utilisation. |
| • Teintes : | Base UV permettant de réaliser des teintes avec le système à teinter ASTRAL BATIMENT. |

PRÉCAUTIONS A OBSERVER

- En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.
- En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.
- Sur bois tendre, bien travailler CETABOIS FINITION pour une bonne répartition.
- Ne jamais utiliser sur anciens vernis.
- Remuer lentement avant emploi et en cours d'utilisation.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE (Base UV)

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Classification : | AFNOR NF T 36-005 Famille I - Classe 4a. |
| • Présentation : | Liquide transparent pigmenté. |
| • Liant : | Résines alkydes. |
| • Pigments : | Oxydes de fer transparents. |
| • Densité : | 0,92 + 0,05. |
| • Extrait sec en poids : | 47 % + 2. |
| • Extrait sec en volume : | 41 % + 3. |
| • Degré de brillant : | 25 à 35 GU à 60° selon norme NF EN ISO 2813 (aspect : satiné moyen). |
| • COV : | Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/e) : 400g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 399 g/l COV. |
| • Emission dans l'air intérieur* : | A+ |
- *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESCRIPTIF

- La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la NF DTU 59-1 (NF P 74-201)

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bois résineux, feuillus ou exotiques Bois agglomérés contreplaqués ou lattés.	Aspect brut Bois tendre ou très tendre	Brossage et époussetage Extérieur : 1 couche de CETABOIS Intérieur : 1 couche CETABOIS FINITION	2 couches de CETABOIS FINITION
	Aspect brut Bois dur ou mi-dur	Brossage et époussetage 1 couche de CETABOIS FINITION	
	Rénovation d'anciennes lasures Décoloration et/ou érosion peu importante. (Intérieur)	Ponçage léger et époussetage. Grattage et rinçage au White Spirit des éventuelles exsudations.	
	Rénovation d'anciennes lasures Décoloration et/ou érosion importante. (Extérieur)	Ponçage papier de verre gros et époussetage. Grattage et rinçage au WS des éventuelles exsudations. Retouches des zones à nu au CETABOIS	
	Aspect vernis. Ecaillage localisé ou total. (Extérieur)	Mise à nu du subjectile. Ponçage et époussetage. 1 couche de CETABOIS ou CETABOIS FINITION suivant porosité (voir aspect brut)	

- Exsudations de résine : gratter et rincer au White Spirit les éventuelles exsudations avant toute mise en peinture.
- Sur les bois exotiques : dégraissier soigneusement au diluant synthétique, sur bois très gras du type Niangon ou Teck, renouveler le dégraissage au moins deux fois.
- Sur les bois contenant des substances colorées (par exemple, Merbau, Doussié, Afzélia, Movingui, Curupixa, ...) qui peuvent remonter en surface, prévoir un lessivage à l'eau ammoniacale et utiliser un primaire phase solvant.
- Sur anciens vernis ou traitements colorés usés, s'assurer de l'absence de détrempe à l'alcool à brûler. En cas de détrempe le décapage est obligatoire.
- Sur bois très absorbants (Western Red Cedar...), l'imprégnation avec le CETABOIS devra être particulièrement soignée.
- Ne pas appliquer sur essence de bois à sécrétion anti-siccative (Iroko)
- Bois agglomérés : il est recommandé de s'assurer par un essai que le support est compatible avec CETABOIS FINITION.
- Conformément à la norme NF T 72-081, rappelée par la NF DTU 59-1/NF P 74-201, l'application en système complet de lasures incolores est à proscrire en extérieur. L'application uniquement en première couche d'une lasure incolore est possible.
- La teinte finale obtenue dépend de la nature du bois, de sa préparation et du nombre de couches appliquées et peut donc présenter des écarts avec le nuancier.

SÉCURITÉ

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage.
Renseignements et FDS disponibles sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel.
- Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.