CONTRACT
Smart Solutions with Essential Style

## BALTICA

| | 60x60x2 24"x24"x3/4" |
|---|---|
| SPESSORE / THICKNESS | 20 MM |
| SUPERFICIE / FINISH | ST |
| BT 01 BLANC | CGA7 |
| BT 02 CREMÈ | CGA8 |
| BT 03 LUNE | CGA9 |
| BT 04 NUIT | CGB0 |

| | |
|---|---|
| PESO LORDO PER SCATOLA GROSS WEIGHT PER BOX | 31,93 |
| PEZZI PER SCATOLA PIECES FOR BOX | 2 |
| MQ. SCATOLA SQM. BOX | 0,72 |
| SCATOLE PER FULL PALLET BOXES PER FULL PALLET | 30 |
| MQ. PALLET SQM. PALLET | 21,60 |

## NOVEMBER

| | 60x60x2 24"x24"x3/4" |
|---|---|
| SPESSORE / THICKNESS | 20 MM |
| SUPERFICIE / FINISH | ST |
| NM 01 RAIN | BLG3 |
| NM 02 WIND | BLG4 |
| NM 04 WARM | BLG5 |
| NM 05 LAND | BLG6 |

| | |
|---|---|
| PESO LORDO PER SCATOLA GROSS WEIGHT PER BOX | 31,14 |
| PEZZI PER SCATOLA PIECES FOR BOX | 2 |
| MQ. SCATOLA SQM. BOX | 0,72 |
| SCATOLE PER FULL PALLET BOXES PER FULL PALLET | 30 |
| MQ. PALLET SQM. PALLET | 21,60 |

## LEVANTE

| | 60x60x2 24"x24"x3/4" |
|---|---|
| SPESSORE / THICKNESS | 20 MM |
| SUPERFICIE / FINISH | ST |
| LN 01 AIR | CGB1 |
| LN 02 CITY | CGB2 |
| LN 03 SUNSET | CGB3 |

| | |
|---|---|
| PESO LORDO PER SCATOLA GROSS WEIGHT PER BOX | 31,93 |
| PEZZI PER SCATOLA PIECES FOR BOX | 2 |
| MQ. SCATOLA SQM. BOX | 0,72 |
| SCATOLE PER FULL PALLET BOXES PER FULL PALLET | 30 |
| MQ. PALLET SQM. PALLET | 21,60 |

## TWENTY

| | 60x60x2 24"x24"x3/4" |
|---|---|
| SPESSORE / THICKNESS | 20 MM |
| SUPERFICIE / FINISH | ST |
| TW 01 CRUST | SD95 |
| TW 02 CLOUD | SD96 |
| TW 04 MIST | SD97 |

| | |
|---|---|
| PESO LORDO PER SCATOLA GROSS WEIGHT PER BOX | 31,14 |
| PEZZI PER SCATOLA PIECES FOR BOX | 2 |
| MQ. SCATOLA SQM. BOX | 0,72 |
| SCATOLE PER FULL PALLET BOXES PER FULL PALLET | 30 |
| MQ. PALLET SQM. PALLET | 21,60 |

ST: STRUTTURATO - STRUCTURED

A: DISPONIBILE - AVAILABLE

ST 20 mm
R11 SKID Resistance
V2

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications — Technische Eigenschaften
Caractéristiques techniques — Características técnicas — 技术特征

## STANDARD EN 14411 - G

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERISTICAS TECNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>技术特征 | NORMA<br>STANDARD<br>NORM<br>NORME<br>NORMA<br>ЗНАЧЕНИЯ<br>标准 | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G<br>INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G<br>INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G<br>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G<br>EN 14411 - G标准规定值 | *VALORE MEDIO MIRAGE<br>MIRAGE AVERAGE VALUE<br>MIRAGE MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN MIRAGE<br>VALOR MEDIO MIRAGE<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE<br>MIRAGE平均值 |
|---|---|---|---|
| **CARATTERISTICHE DIMENSIONALI** - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN<br>DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES -<br>CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征 | | | |
| **LATI**<br>SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边 | EN ISO 10545-2 | ± 0,3% MAX<br>(± 1,0 mm MAX) | CONFORME<br>COMPLYING |
| **SPESSORE**<br>THICKNESS - DICKE<br>EPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА - 厚度 | EN ISO 10545-2 | ± 5,0% MAX<br>(± 0,5 mm MAX) | CONFORME<br>COMPLYING |
| **RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI**<br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS<br>КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度 | EN ISO 10545-2 | ± 0,3% MAX<br>(± 0,8 mm MAX) | CONFORME<br>COMPLYING |
| **ORTOGONALITÀ**<br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度 | EN ISO 10545-2 | ± 0,3% MAX<br>(± 1,5 mm MAX) | CONFORME<br>COMPLYING |
| **PLANARITÀ**<br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD<br>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度 | EN ISO 10545-2 | ± 0,4% MAX<br>(± 1,8 mm MAX) | CONFORME<br>COMPLYING |
| **ASSORBIMENTO D'ACQUA**<br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率 | EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% |
| **RESISTENZA ALLA FLESSIONE**<br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度 | EN ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (< 7,5 mm)<br>S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)<br>R ≥ 35 N/mm². | ≥ 20 mm:<br>S≥12.500 N R≥48 N/mm² |
| **RESISTENZA ALL'URTO**<br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度 | EN ISO 10545-5 | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE | > 0,80 |
| **RESISTENZA ALL'ABRASIONE**<br>ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度 | EN ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ | < 150 mm³ |
| **COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE**<br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAL<br>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数 | EN ISO 10545-8 | — | $\alpha$=6,1x10$^{-6}$°C$^{-1}$ |
| **RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI**<br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性 | EN ISO 10545-9 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE |
| **RESISTENZA AL GELO**<br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性 | EN ISO 10545-12 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE |
| **RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO**<br>RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUIMICA<br>ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用 | EN ISO 10545-13 | B MIN. | A LA HA |
| **RESISTENZA ALLE MACCHIE**<br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性 | EN ISO 10545-14 | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE | 5 |
| **CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO**<br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放 | EN ISO 10545-15 | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT |
| | | | ST |
| **SCIVOLOSITÀ**<br>SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT<br>GLISSANCE - ADHERENCIA<br>СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性 | **DM 236/89 BCRA** | > 0,40 | > 0,40 |
| | **ANSI A326.3** | Wet and Dry | ≥ 0,55 |
| | **AS 4586** | - | P4 |
| | **DIN 51130** | - | R11 |
| | **DIN 51097** | - | A+B+C |
| | **UNE 41901** | ≥ CL1 | CL3 |
| | **BS 7976 sL96-4S** | Wet and Dry | ≥ 0,36 |
| | **BS 7976 sL55-TRL** | Wet and Dry | ≥ 0,36 |

**Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA -** For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die spezeifiken Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados especificos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书，请联系Mirage Spa公司