

■ ENDUIT DE RAGRÉAGE
AUTOLISSANT P3 - 1 À 10 MM

1/2



LES + PRODUIT

- ▶ Spécial grands chantiers
- ▶ Neuf et rénovation sur carrelage
- ▶ Bon autolissant
- ▶ Pompable

ÉPAISSEUR D'APPLICATION

- ▶ 1 à 10 mm

DOSAGE EN EAU

- ▶ 5,25 à 5,75 litres


CONSOMMATION

- ▶ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Marquage CE selon la Norme NF EN 13813
- ▶ Certificat QB CSTB

170 SOL PRO



DESCRIPTION

- 170 SOL PRO est un ragréage autolissant pour un emploi en sol intérieur dans les locaux classés P3 au plus. Il est destiné à la préparation des supports avant la pose d'un revêtement de sol.

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols intérieurs
- SUPPORTS ADMISSIBLES ⁽¹⁾

Le taux d'humidité résiduelle lors de la pose du ragréage doit être conforme à celui demandé dans les documents de mise en œuvre (CPT, DTU, AT) des supports ou revêtements concernés.

Neuf

- Dalle béton y compris sur terre-plein
- Chape ciment
- Chape anhydrite
- Plancher chauffant à eau basse température et réversible

Rénovation

- Ancien carrelage
- Traces de colles acryliques (hors certificat QB)

Tableau des revêtements et délais de recouvrement

Revêtements	Délais de recouvrement
Carrelage ⁽²⁾	24 h minimum
Revêtement textile	24 h minimum
Revêtement PVC	48 h minimum
Parquet collé ⁽²⁾	72 h minimum

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : poudre grise
- **Densité apparente de la poudre** : 1,6 ± 0,1
- **Granulométrie** : < 1 mm
- **Composition** : liants hydrauliques, charges minérales et adjuvants spéciaux

PERFORMANCES ⁽³⁾

- **Temps d'autolissant** : 15 à 20 min
- **Durée de vie en auge** : 20 à 30 min
- **Délai de mise en circulation légère** : 4 h
- **Adhérence initiale à 28 jours (MPa)** : ≥ 1
- **Classe de résistance à la flexion** : F4
- **Classe de résistance à la compression** : C16

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être conformes à la réglementation en vigueur (normes, DTU, CPT).
- Ils doivent être sains, solides, secs, propres, non fissurés, exempts de graisse, de trace de plâtre, de cire ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Les supports doivent être aspirés soigneusement.
- Avant mise en œuvre du ragréage, appliquer un primaire en fonction du type de support (se référer au tableau des primaires sur la seconde page de la FT).
- Sur chape à base de sulfate de calcium et supports ciment très poreux, appliquer deux couches de primaire 124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL espacées de 30 min minimum.

Dans le cas de supports soumis à des remontées d'humidité, appliquer au préalable le primaire 167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ en une passe associée à 164 PROLIPRIM RAPID ou en 2 passes associée au SABLE GS 20.

Préparation sur sols chauffants

- Couper le chauffage sur les sols chauffants 48 h avant l'application du primaire.
- Remettre progressivement en température 48 h après la pose du revêtement.

170 SOL PRO

2/2

POUR UN CHANTIER RÉUSSI

- Bien préparer le support : il doit être propre, sain et dépoussiéré.
- Primariser le support à l'aide du primaire adapté.
- **Respecter le taux de gâchage**
- Protéger des courants d'air et du soleil pendant les 1^{ères} heures.
- Par temps froid, utiliser une eau de gâchage d'une température supérieure à +10°C.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg

CONSERVATION

- **6 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- R.C. fabricant

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger 1 sac de 25 kg de **170 SOL PRO** avec 5,25 à 5,75 litres d'eau propre, soit 21 à 23 % d'eau jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse, homogène et sans grumeaux.
- Utiliser pour le mélange un malaxeur électrique à vitesse rapide.
- Laisser reposer la gâchée 3 à 5 min.
- Remélanger juste au moment de l'emploi.
- **Respecter la fourchette de taux de gâchage indiqué.**
- **Ne pas rajouter d'eau pendant l'application**

■ APPLICATION

- Étaler le produit sur le support en une seule passe à l'aide d'une lisseuse inox par de larges mouvements de va-et-vient.
- À l'aller, tirer à zéro en tenant la lisseuse presque verticalement, permettant ainsi de chasser les bulles d'air.
- Au retour, régler l'épaisseur souhaitée en lissant avec l'outil presque horizontal.
- Pour des grandes surfaces, une application à la pompe est préférable.

Épaisseurs admissibles

- Locaux classés P2 : 1 à 10 mm
- Locaux classés P3 : 3 à 10 mm

Tableau des primaires

Type de support	Choix du primaire				
	165 PROLIPRIM UNIVERSEL	164 PROLIPRIM RAPID	124 PROLIPRIM	162 PRIMA- PRÈNE PLUS	167 PRIMAIRE ANTI- REMONTÉE D'HUMIDITÉ
Supports ciment très poreux	■*		■*		
Supports ciment normalement poreux	■*	□	■	□	
Supports ciment fermés	■*	■		■	
Chape à base de sulfate de calcium	■*		■*		
Carrelage	■*	■*		■	
Traces de colle	■	■		■	
Soumis à remontée d'humidité					■

Sur supports ciment très poreux et chape à base de sulfate de calcium, appliquer le primaire en 2 couches espacées de 30 min.
* sous certificat QB CSTB

■ Usage recommandé □ Usage possible

ASSISTANCE CONSEIL CLIENT : Sika France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min
+ prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Février 2026

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

SIKA France SAS

84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
PAREXLANKO est une marque Sika.

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Le recouvrement du ragréage se fera après séchage complet sous 8 jours maximum.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit.
- Port des EPI conformément aux recommandations de la Fiche de Données de Sécurité.