PERGO
ORIGINAL LAMINATE

FICHE TECHNIQUE
Lillehammer
[L0374-xxxxx]
Édition **ROW 01.2026**

CARACTÉRISTQUES DU PRODUIT

FORMAT	**Lillehammer**		
Largeur	212	mm	
Longueur	1380	mm	
Nombre de lames/dalles par paquet	7		
m² par paquet	2,048	m²	
Chanfreins	avec chanfein embouti tout autour		
Epaisseur	9,0	mm	
Rainure/languette	Uniclic		
Garantie pour la résistance à l'eau	15	ans	
	72	heures	(eau stagnante)

CONSTRUCTION



1. Couches supérieures résistant à l'usure et aux rayures
2. Des décors parfaitement nets
3. Âme en panneaux de fibres haute densité (HDF)
4. Stabilisateur au dos de la lame

GARANTIE D'USINE

	METHODE	**PARAMETRES**			
Classe d'usage	EN ISO 10874			Classe	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organisme accrédité	NB 0493 - Centexbel	DOP: Sur pack	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organisme agréé	AB 8515 - Centexbel	DOP: Sur pack	
Garantie	Usage résidentiel	Voir conditions de garantie		A vie	
			Resistance à l'eau	15	ans
	Usage commercial	Voir conditions de garantie		5	ans
			Resistance à l'eau	5	ans

DONNEES GENERALES (SELON EN 13329)

	METHODE	**PARAMETRES**	**EXIGENCES NORMATIVES**	
Résistance à l'usure	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000	cycles
Classe de résistance à l'abrasion	EN 13329		AC4	
Résistance aux chocs	EN 17368	Petite balle	≥35 mm	
	EN 13329	Grosse balle	≥600 mm	
Résistance aux rayures	EN 438-2, 25		Charge	≥ 3N
Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	cycles
Gonflement	ISO 24336	après immersion 24h à 20°C	≤ 18%	
Résistance en traction du système d'assemblage	ISO 24334	Fl0,2 côté long	≥ 1 kN/m	
		Fmax côté long		
		Fs0,2 côté court	≥ 2 kN/m	
		Fmax côté court		
Effet du déplacement d'un pied de meuble	EN ISO 16581		Aucun dégât visible en cas de test avec un pied de meuble de type 0	
Arrachement de surface	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25	
Poinçonnement statique	EN ISO 24343-1		Poinçonnement rémanent	≤ 0,05 mm
Résistance aux taches	EN 438-2	Groupe 1, 2	Classe	5
		Groupe 3	Classe	4
Aspect général du sol	EN 13329	Différences de hauteur	≤ 0,15 mm	
		Ouvertures entre lames	≤ 0,20 mm	
		Déformation dans la longueur	concave ≤ 0,50%	
			convexe ≤ 1,00%	
		Déformation dans la largeur	concave ≤ 0,15%	
			convexe ≤ 0,20%	
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Tenue à la lumière	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Echelle de gris	Classe	≥ 4

PERGO
ORIGINAL LAMINATE

FICHE TECHNIQUE

Lillehammer
[L0374-xxxxx]
Édition **ROW 01.2026**

DONNEES GENERALES (SELON EN 13329)

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	PERGO VALUES
Résistance à l'eau	ISO 4760	Evaluation qualitative de Recovery swell l'élasticité	< 3	1
		Evaluation quantitative de recovery swell l'élasticité	≤0,3mm	≤0,03mm
		étanchéité du joint	Pas d'exigence	Imperméable

ENVIRONNEMENT, SECURITE & SANTE

	METHODE	PARAMETRES			
Réduction des bruits d'impacts	ISO 712/2	On a PERGO underlay		ΔLw ≈ 18dB	(selon la sous-couche employée)
Chauffage par le sol		On a PERGO underlay	Voir instructions particulières	Compatible	
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm		< E0,5	
Antistatique	EN 1815			≤ 2,0 kV	
Reaction to fire	EN 13501-1	Classe		Bfl-s1	(avec toutes les sous couches Pergo)
Résistance thermique	EN 12667	m²K/W		0,059	m²K/W
Résistance à la glissance	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30	

CERTIFICATS

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Ecolabel Scandinave	30290001
FDES	