

572 PROLIFLEX XL

1/3



LES + PRODUIT

- ▶ Pose de très grands formats jusqu'à 45 000 cm² ***
- ▶ Enrichi en fibres : résiste à la fissuration
- ▶ Spécial carreaux minces (slim)
- ▶ Mortier-colle polyvalent : Tous planchers chauffants et façade

DOSAGE EN EAU

- ▶ 6 à 6,5 litres

CONSUMMATION

- ▶ 1,5 à 8 kg/m² (voir tableau)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ Marquage CE selon la Norme NF EN 12004
- ▶ Certificat QB CSTB
- ▶ *** Cahier des recommandations techniques Parexlanko « Collage de carreaux céramiques de très grands formats ».



DESCRIPTION

- Mortier-colle fibré monocomposant spécialement dédié la pose de carreaux de grands formats jusqu'à :
 - au sol : 15 000 cm² classés NF UPEC (cf. CPT Sol Grands Formats) / jusqu'à 30 000 cm² avec un élanement (L/l) ≤ 3 sous réserve de validation par le service technique Parexlanko du Cahier des Recommandations Techniques « Collage de carreaux de très grands formats ».
 - au mur : 36 000 cm² sur plaque de plâtre hydrofugé ou non (cf. Règles professionnelles grands formats murs intérieurs traux neufs de l'UNCEP-CAPEB / jusqu'à 45 000 cm² avec un élanement (L/l) ≤ 3 sous réserve de validation par le service technique Parexlanko du Cahier des Recommandations Techniques « Collage de carreaux de très grands formats ».
- Ses hautes performances d'adhérence et de déformabilité en font un produit polyvalent par excellence : il permet également le collage de revêtements céramiques en façades, ainsi que sur tous types de planchers chauffants, vides sanitaires ou locaux non chauffés.
- Il présente une flexibilité permanente permettant de résister aux chocs thermiques.

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs intérieurs et extérieurs
- Sols intérieurs et extérieurs

SUPPORTS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

Voir tableau ci-après

COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES

- 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ**
- 598 PROLI IMPER **
- 596 PROLICAT**

SUPPORTS EXCLUS

- Tous les supports à base de métal
- Enduit pelliculaire ≤ 3 mm

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : poudre grise et blanche
- **Densité apparente de la poudre** : 1,6 ± 0,1
- **pH** : 12 ± 1
- **Composition** : liants hydraulique et organique, charges minérales et adjuvants

PERFORMANCES ⁽¹⁾

- **Temps ouvert** : 30 min environ
- **Temps d'ajustabilité** : 20 min environ
- **Temps de vie en auge** : 3 h environ
- **Délai de mise en circulation** : 24 à 48 h
- **Délai avant immersion** : 7 jours
- **Adhérence initiale à 28 jours (MPa)** : ≥ 1
- **Adhérence après action de l'eau (MPa)** : ≥ 1
- **Adhérence après cycles gels/dégels (MPa)** : ≥ 1
- **Adhérence après action de la chaleur (MPa)** : ≥ 1
- **Déformabilité (mm)** : ≥ 2,5

MISE EN ŒUVRE

- Se référer aux Normes DTU, CPT en vigueur pour la mise en œuvre des produits.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Planéité sous la règle de 2 m
 - au sol
 - 5 mm : formats S ≤ 3 600 cm²
 - 3 mm : 3 600 cm² ≤ S ≤ 35 000 cm² **
- au mur
 - 5mm jusqu'à 45 000 cm² (et 36 000 cm² sur plaque de plâtre)**

Neuf

- Les supports seront sains, propres, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de plâtre, de laitance...
- Ils ne devront pas ressuer l'humidité, ni être gelés.
- Dans le cas de béton sec ou d'enduit, on procédera à une humidification quelques heures avant la pose.

Ancien

- Sonder les revêtements existants afin de s'assurer de leur bonne tenue. Éliminer les cires sur parquets.
- Déposer les carreaux soufflés ou les dalles semi-flexibles insuffisamment adhérentes.
- Recoller les éléments manquants ou rectifier les défauts de planimétrie ≤ 10 mm directement avec 572 PROLIFLEX XL.
- Gratter ou poncer les résidus de vernis, de peinture écaillée ou de colle.
- Dépoussiérer les peintures brillantes et poncer les céramiques émaillées. Les poussières seront aspirées.
- Nettoyer soigneusement avec un jet haute pression et laisser sécher totalement.
- Éliminer le glacié formé par les graisses et produits d'entretien (cire, encaustique...) à l'aide d'une lessive sodée. Rincer puis laisser sécher.
- Poncer, décaper les anciennes tomettes et terres cuites.

- **Ancienne faïence** : dépoussiérer et ratisser à la colle.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger 1 sac de 25 kg de 572 PROLIFLEX XL avec 6 à 6,5 litres d'eau propre, soit environ 24 à 26 % d'eau jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- Utiliser pour le mélange un malaxeur électrique à vitesse lente.
- Laisser reposer minimum 5 minutes après gâchage.

PAREXLANKO

* Voir la Fiche Technique du produit. - ** Voir les formats de carreaux associés dans la Fiche Technique du produit -
(1) Valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50 % d'humidité relative selon la norme en vigueur.

572 PROLIFLEX XL

2/3

POUR UN CHANTIER RÉUSSI

- Bien préparer le support : il doit être propre, sain et dépoussiéré.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou par vent fort.
- En cas de la pose de pierre naturelle, procéder à un essai de tachabilité au préalable.

Supports et revêtements associés

SURFACE MAXIMUM EN CM² hors cahier des recommandations techniques PAREXLANKO

| | Pâte de verre, émaux | Plaquette de terre cuite | Carreau de terre cuite | Grès | | Faïence | Pierre Naturelle | | POIDS MAXIMUM | |
|---|--|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------|------------------|-------|---------------|----------------------|
| | | | | E ≤ 0,5 | E > 0,5 | | p ≤ 2 | p > 2 | | |
| SUPPORTS (b) | | | | | | | | | | |
| MURS (a) INTERIEURS - H < 6 m | • Béton • Enduit base ciment • Béton cellulaire • Ancien carrelage (sur support ciment) • Peinture poncée (sur support ciment) | 120 | 230 | 900 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 40 kg/m ² |
| | • Cloison en carreau de terre cuite (mortier ciment) | 120 | 230 | 900 | 3 600 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
| | • Cloison en carreau de terre cuite (mortier plâtre) (c) | 120 | 230 | 900 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
| | • Plaque de plâtre cartonnée (hydrofugée ou non) | 120 | 230 | 900 | 36 000 | 2 200 | 36 000 | 2 200 | 2 200 | |
| | • Panneau bois (e) (CTB-H/CTB-X/OSB3) • Panneau prêt à carrelé • Plaque ciment ou silico-calcaire | 120 | 230 | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| MURS EXTERIEURS | • Béton soigné H ≤ 6 m • Enduit base ciment | 120 | 230 | 900 | 2 200 | 3 600 | | 2 200 | 3 600 | 40 kg/m ² |
| | • Béton soigné 6 m < H ≤ 28 m • Enduit base ciment | 120 | 230 | 300 | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | 2 200 | |
| | • Ancien carrelage H ≤ 6 m | 120 | 230 | 300 | 2 200 | 2 200 | | 1 200 | 1 200 | |
| SOLS INTERIEURS | • Dalle béton sur terre-plein • Chape fluide anhydrite (d) avec ou sans plancher chauffant à eau • Dalle ou chape ciment fluide ou traditionnelle sur isolant ou désolidarisée avec ou sans plancher chauffant à eau • Enduit de sol certifié QB | 300 | | 900 | 15 000 | 15 000 | | 3 600 | 3 600 | |
| | • Plancher béton sur vide sanitaire ou local non chauffé • Dalle ou chape adhérente sur vide sanitaire ou local non chauffé • Ancien carrelage - Granito • Peinture poncée (e) • Dalle semi-flexible (e) • Trace de colle non redispersable • Chape asphalte (type Al1) • Plancher Rayonnant Électrique (PRE) | 300 | | 900 | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | 3 600 | |
| | • Dalle ou chape allégée (d ≥ 0,65) • Chape sèche | 300 | | 900 | 2 200 | 2 200 | | 2 200 | 2 200 | |
| | • Panneau bois (e) (CTB-H/CTB-X/OSB3) • Parquet mosaïque collé (e) | 300 | | 900 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | |
| | • Natte d'étanchéité • SEL PU sablé sous AT ou cahier des charges visé par un bureau de contrôle | 300 | | 900 | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | 3 600 | |
| | • Dallage béton sur terre-plein • Plancher béton, dalle béton, chape ciment | 300 | | 900 | 2 200 | 2 200 | | 3 600 | 3 600 | |
| | • Enduit ciment - Béton • Mortier d'imperméabilisation • Système d'Étanchéité Liquide (SEL) 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ | 300 | | | 900 | | | | | |
| | | | | 1 800 | | | | | | |
| SOLS (f) EXTERIEURS | | | | | | | | | | |
| PISCINES | | | | | | | | | | |

(a) Pour le degré d'exposition à l'eau admis et le choix du primaire, se reporter au tableau Guide de choix

(b) Se reporter aux Normes DTU, CPT en vigueur

(c) Primariser avec le primaire **124 PROLI PRIM**® ou **165 PROLI PRIM UNIVERSEL**® au préalable

(d) Sur chape anhydrite, appliquer deux couches de primaire **124 PROLI PRIM**® ou **165 PROLI PRIM UNIVERSEL**® espacées de 30 min minimum

(e) Primariser avec le primaire **162 PRIMAPRÊNE PLUS**® ou **164 PROLI PRIM RAPID**® puis ragréer avec le ragréage **184 SOLFIBRE**®

(f) Avec une pente ≥ 1,5 cm/m et des carreaux pressés ou étirés de porosité ≤ 3 %.

PAREXLANKO

572 PROLIFLEX XL

3/3

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg

CONSERVATION

- **12 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- R.C. Fabricant

■ APPLICATION

- Etaler le mortier-colle sur le support à l'aide d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis avec la taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Dans le cas du double encollage, respecter les indications précédentes en procédant en plus au beurrage de l'envers du carrelage.
- Presser le revêtement céramique par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer un parfait transfert.
- Pour les grands formats au sol jusqu'à 15 000 cm², se référer au CPT grands formats 3666-V4.
- Pour la pose de formats non conforme au DTU 52.2 en mur et CPT grands formats au sol, consulter le service technique Parexlanko pour validation du cahier des recommandations techniques « Collage de carreaux céramiques de très grands formats ».
- L'éclatement des carreaux (rapport longueur/largeur) est limité à 3 et à 10 pour les carreaux oblongs, la plus grande dimension ne dépassant pas 180 cm pour une longueur > 120 cm, la largeur devra être comprise entre 10 et 30 cm.

■ JOINTOIEMENT

- Délai de séchage avant jointoiment** : 24 h environ
- Pour les formats > 3 600 cm², les joints seront alignés et de 5 mm minimum.
 - Les carreaux bénéficiant de l'option D UPEC peuvent être posés à joints décalés de 1/3 de la plus grande longueur et/ou à joint réduit de 3 mm.

Utiliser un mortier de jointoiment de la gamme Parexlanko adapté à la dimension du joint et sa destination.

Mode d'encollage et consommation (poids en poudre par m² indicatif)

| Format du carreau (cm ²) | S ≤ 50 | 50 < S ≤ 500 | 500 < S ≤ 2 200 | 2 200 < S ≤ 3 600 | 3 600 < S ≤ 36 000 | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| MURS INTÉRIEURS | 1,5 kg/m ² (U3) | 3 kg/m ² (U6) | 5 kg/m ² (U9) | 6 kg/m ² (U9) | 7 kg/m ² (DL 20 ou E10) <small>(uniquement sur plaque de plâtre)</small> | | | |
| Format du carreau (cm ²) | S ≤ 50 | 50 < S ≤ 300 | 300 < S ≤ 1 200 | 1 200 < S ≤ 2 200 | 2 200 < S ≤ 3 600 | | | |
| MURS EXTÉRIEURS | 3,5 kg/m ² (U6) | 5 kg/m ² (U6) | 6 kg/m ² (U9) | 7 kg/m ² (U9) | 8 kg/m ² (U9) | | | |
| Format du carreau (cm ²) | S ≤ 50 | 50 < S ≤ 300 | 300 < S ≤ 500 | 500 < S ≤ 1 200 | 1 200 < S ≤ 2 200 | 2 200 < S ≤ 3 600 | 3 600 < S ≤ 15 000 | |
| SOLS INTÉRIEURS | 1,5 kg/m ² (U3) | 3 kg/m ² (U6) | 3,5 kg/m ² (U9) | 4 kg/m ² (U9) <small>céramiques p > 0,5% pierres naturelles p > 2%</small> | 5 kg/m ² (U9) <small>céramiques E ≤ 0,5% pierres naturelles p ≤ 2%</small> | 6 kg/m ² (U9 ou DLø20 ou E10) | 7 kg/m ² (DLø20 ou E10) | 8 kg/m ² (DLø20 ou E10) |
| SOLS EXTÉRIEURS | 1,5 kg/m ² (U3) | 4 kg/m ² (U6) | 5 kg/m ² (U9) | 6 kg/m ² (U9) | 7 kg/m ² (DLø20 ou E10) | 8 kg/m ² (DLø20 ou E10) <small>pierres naturelles uniquement</small> | | |

SIMPLE ENCOLLAGE

DOUBLE ENCOLLAGE

POSE NON ADMISE

p = porosité en %
E = Absorption en eau (%)

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mars 2022

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PARXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PARXLANKO est une marque du groupe Sika.

PARXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Au-dessus de 25°C le délai de pose du revêtement est raccourci.
- Porter des gants imperméables conformes à la norme EN ISO 374-2 (voir paragraphe 8 de la FDS), des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité