ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Fabriqué en France

ENDUITS JOINTS À SÉCHAGE

PRÉGYLYS 55 S

Description

Enduit Joints poudre à Séchage.
Idéal pour grands chantiers.

+ produit

- Grain fin
- Finition extrèmement soignée
- Blancheur

Caractéristiques

Temps d'emploi	Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Gâchage	Consommation	Rendement
4 jours	24h à 48h	7 jours Conformément au DTU 25.41	12 L / 25 kg	330 g/m²	25 kg = 75 m²

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Conditionnement				
Ref	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
95821	sac de 25kg	50	1250	3334160136444

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle ou mécanique

août-2016 - Reproduction interdite sans autorisation - SINIAT S.A. - Société Anonyme au capital de 140 779 968 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z

Conseil Pro
0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel
conseilpro@siniat.com