715 LANKOSTONE JOINT

LES + PRODUIT

- Conforme à la norme NF P98-335
- Haute fluidité et à retrait compensé
- Thixotrope : bonne tenue dans les rues en pente
- Existe en gris et peut être teinté
- Résistance au gel sévère
- Résistance aux sels de déverglaçage
- PV INNORAIL : tenue mécanique des éléments modulaires en plateforme du 28 août 2007
- Compatible avec LANKOSILO

DOSAGE EN EAU

- 3,3 à 4 litres selon couleur

RENDEMENT

- 13 litres de volume en place

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Norme NF P98-335 : mise en œuvre des pavés et dalles en pierre naturelle
- PV Egis et INSA des tests relatifs à la norme NF P98-335
- PV EGIS "résistance à l'écaillage" selon la XP P 18-420
- PV INNORAIL : tenue mécanique des éléments modulaires en plateforme du 28 août 2007
- Marquage CE selo EN 1504-3
- Classement R4

DESCRIPTION

- Mortier prêt à l'emploi, constitué de sable, de ciments spéciaux et d'additifs.

DOMAINES D'APPLICATION

- Jointoiement de pavés et dallages sur supports rigides conformément à la norme NF P98-335.

PRODUITS ASSOCIÉS

- 710 LANKOSTONE POSE
- 711 LANKOSTONE POSE MB
- 531 BREPOXY
- 669 LANKOSOL JOINT

CARACTÉRISTIQUES

- **Constituants actifs à base de liants hydrauliques**
- **Poudre grise ou teintée prête à gâcher**
- **Granulométrie** : 0 - 2 mm
- **Densité produit durci** : 2,2
- **D.P.U.** : 1 h à 20°C

PERFORMANCES

Temps de prise 715 LANKOSTONE JOINT GRIS [1]

Températures	+ 5° C	+ 20° C	+ 35° C
Début de prise	4 h 00	2 h 00	50 min
Fin de prise	6 h 00	2 h 30	1 h 00

Temps de prise 715 LANKOSTONE JOINT COLORÉ [1]

Températures	+ 5° C	+ 20° C	+ 35° C
Début de prise	7 h 30	2 h 00	1 h 10
Fin de prise	9 h 30	2 h 30	1 h 20

Resistances Mecaniques en Compression Mpa [2]

Échéances	1 jour	7 jours	28 jours
715 LANKOSTONE JOINT GRIS	25	60	75
715 LANKOSTONE JOINT COLORÉ	25	50	60

Coulage de joint avec 715 LANKOSTONE JOINT

Températures	+ 5°C	+ 20°C	+ 30°C
Délai d'attente avant coulage	24 h	12 h	12 h

Remise en service [3]

Trafic piéton	24 h
Trafic faible	48 h
Trafic lourd	96 h

Dosage / Rendement - Mortier 715 LANKOSTONE JOINT GRIS et ANTHRACITE

Quantité	1 sac de 25 kg
Eau	3,3 à 4 litres
Volume en place	13 litres

Dosage / Rendement - Mortier 715 LANKOSTONE JOINT COLORÉ et les teintes BLANC - GRÈGE - PIERRE - TERRE - BRIQUE

Quantité	1 sac de 25 kg
Eau	3,6 à 3,9 litres
Volume en place	13 litres

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Supports sains, propres, cohésifs, stables, résistants et débarrassés de toute partie non adhérente.
- Saturer d'eau le support avant mise en place.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Le mortier s'obtient par gâchage de **715 LANKOSTONE JOINT** avec de l'eau propre.
- Le malaxage se fait mécaniquement à consistance souhaitée.
- Temps de gâchage : 3 min environ jusqu'à l'obtention d'un coulis homogène.
- Laisser reposer le mélange 2 à 3 min.
- L'ajout de sable et d'adjuvants est interdit
- Ne pas mélanger avec d'autres liants hydrauliques
- Respecter les prescriptions de la norme NF P98-335 relatives aux joints de fractionnement et de dilatation

715
LANKOSTONE JOINT

CONDITIONNEMENT
- Sac de 25 kg longue conservation
- Big Bag 1,2 tonne
- **LANKOSILO** 1,2 m³ ou 3 m³
  location sur demande

CONSERVATION
- **12 mois**
  en sac de 25 kg à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité
- **6 mois**
  en Big Bag de 1 200 kg uniquement la teinte Gris

GARANTIE
- R.C. Fabricant

APPLICATION
- Verser le mortier sur le pavage préalablement humidifié et l'étaler à l'aide d'une raclette en caoutchouc.
- Racler l'excédent au nu des têtes de pavés en diagonale par rapport aux pavés.
- Afin de limiter les zones de travail ou d'éviter la perte du coulis dans des zones non terminées, il est conseillé de boucher les joints latéraux avec un coffrage ou des morceaux de matériaux résilients coincés entre les pavés.
- Laver les pavés à l'eau basse pression, le tuyau d'eau étant équipé d'un brise-jet pour ne pas creuser les joints (balayer l'excédent de sable + liant au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour faciliter l'écoulement de l'eau).
- Afin d'éviter que les charges contenues dans le coulis de jointoiement ne se dispersent dans les réseaux d'évacuation, il est conseillé de mettre en place un dispositif de récupération des eaux de lavage, type géotextile. Ce matériau permet de récupérer tous les résidus (sable et liant) tout en laissant passer l'eau.
- Une mise en œuvre à l'aide du silo 1,2 m³ ou 3 m³ est possible. Nous consulter.

NUANCIER
Les coloris de cette palette sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme valeur absolue.
Ces coloris sont disponibles sur commande. Nous consulter pour plus d'informations.

PIERRE

GRIS


BLANC


GRÈGE


TERRE

BRIQUE

ANTHRACITE

LANKOSILO 3 m³

LANKOSILO 1,2 m³

(1) Valeurs de laboratoire données à titre indicatif. (2) Essais réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16, conservées à + 20°C et 90% d'humidité. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif. (3) Après coulage du joint 715 LANKOSTONE JOINT.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Produit Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
- Avant utilisation consulter la fiche de données de sécurité
- Porter les gants imperméables en caoutchouc nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants
- Températures d'utilisation comprises entre +5°c et 35°c
- Ne pas utiliser sur support ruisselant, gelé, en cours de dégel ou si gel à craindre dans les 24h

ASSISTANCE CONSEIL CLIENT : SIKA France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Janvier 2025

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur **parexlanko.com**.

SIKA France SAS
84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget

PAREXLANKO est une marque Sika.

PAREXLANKO