

**Fiche technique DELTA®-THAN**

<b>Dénomination du produit</b>	DELTA®-THAN
<b>Contenance</b>	Cartouche de 310 ml
<b>Conditionnement</b>	12 cartouches / carton Env. 100 cartons / palette
<b>Composition</b>	Caoutchouc styrol, couleur noire, à base de solvants
<b>Caractéristiques</b>	Colle pâteuse, durablement élastique après prise
<b>Domaine d'emploi</b>	Pour le collage des recouvrements entre membranes synthétiques DELTA® et de leur assemblage avec maçonnerie, béton, bois, aluminium, acier, PVC rigide, bitume.
	Inapproprié pour le collage de la face supérieure en polyuréthane de DELTA®-MAXX et DELTA®-MAXX TITAN.
<b>Consommation</b>	Env. 7 m / cartouche
<b>Comportement au feu</b>	Sans objet
<b>Valeur Sd</b>	Sans objet
<b>Durée de stockage</b>	12 mois (cartouche fermée)
<b>Conditions de stockage</b>	Tempéré, protégé du gel
<b>Température de mise en œuvre</b>	+5°C à +40°C
<b>Durée de rebouchage de la cartouche</b>	10 minutes
<b>Durée de prise</b>	Membrane hautement perméable à la vapeur d'eau : env. 1 heure Membrane peu perméable à la vapeur d'eau : env. 24 heures
<b>Température de fonctionnement</b>	-30 à +80°C
<b>Prescriptions de pose</b>	Appliquer un boudin d'env. 8 mm sur le support à assembler. Pour l'assemblage des recouvrements et abouts de lés, appliquer une pression. La réalisation des raccords à la maçonnerie (...) nécessite l'emploi d'une aide à la fixation mécanique type clous à tête large.
<b>Etat du support</b>	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de traces de graisse et ne pas être gelé.
<b>Remarque générale</b>	S'assurer d'une ventilation suffisante pendant la mise en œuvre et la durée du séchage.
<b>Version</b>	09/2008

**DOERKEN S.A.S.**  
Boîte Postale 22107  
4 rue de Chemnitz  
68059 Mulhouse Cédex 2  
E-mail : [doerken@doerken.fr](mailto:doerken@doerken.fr)  
[www.doerken.fr](http://www.doerken.fr)