



Anneau de dégagement

Cobaltix®

CRÉATEUR DE LIENS

www.cobaltix.fr

CARACTERISTIQUES

Anneau de dégagement en sangle plate 100 % polyester (HT) composé de sangle tissée, fabrication selon Norme EN-NF 1492-1

Chaque anneau de dégagement est identifiable par une étiquette indiquant les principales Charges Maximales d'Utilisation, date de production, n° lot ...



CHARGES MAXIMALES D'UTILISATION : KG

Coefficients de sécurité 7:1	ECRU	Utilisation avec 1 anneau de dégagement					Utilisation de 2 anneaux de dégagement				Utilisation de 3 et 4 anneaux de dégagement			
		Ref	Larg. mm	Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Angle		Angle		Angle		Angle	
							β 1 à 45°	β 45° à 60°	β 1 à 45°	β 45° à 60°	β 1 à 45°	β 45° à 60°	β 1 à 45°	β 45° à 60°
		100%	80%	200%	140%	100%	140%	100%	112%	80%	210%	150%	168%	120%
DAN72°°°	28	650	520	1 300	910	650	910	650	728	520	1 365	975	1 092	780
DAN73°°°	32	750	600	1 500	1 050	750	1 050	750	840	600	1 575	1 125	1 260	900
DAN74°°°	40	1 001	801	2 002	1 401	1 001	1 401	1 001	1 121	801	2 102	1 502	1 682	1 201
DAN76°°°	49	1 250	1 000	2 500	1 750	1 250	1 750	1 250	1 400	1 000	2 625	1 875	2 100	1 500
DAN78°°°	62	1 550	1 240	3 100	2 170	1 550	2 170	1 550	1 736	1 240	3 255	2 325	2 604	1 860
DAS82°°°	60	1 900	1 520	3 800	2 660	1 900	2 660	1 900	2 128	1 520	3 990	2 850	3 192	2 280
DAS83°°°	90	2 800	2 240	5 600	3 920	2 800	3 920	2 800	3 136	2 240	5 880	4 200	4 704	3 360
DAT74°°°	38 Violet	1 000	800	2 000	1 400	1 000	1 400	1 000	1 120	800	2 100	1 500	1 680	1 200
DST82°°°	60 Vert	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	2 800	2 000	2 240	1 600	4 200	3 000	3 360	2 400
DST83°°°	90 Jaune	3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	4 200	3 000	3 360	2 400	6 300	4 500	5 040	3 600

°°° : Ref a compléter par la Longueur

PRECAUTIONS

NE PAS surcharger (consulter le tableau ci-dessus et l'étiquette)

NE PAS nouer l'anneau

VERIFIER que le crochet de prehension (ou autre) a les bords lisses

VERIFIER que la charge n'endommage pas la sangle (bords coupants)

NE PAS tirer la sangle prise sous une charge

NE PAS employer pour l'arrachage

EVITER les a-coups lors du levage

LE POLYESTER résiste aux acides minéraux mais est endommagé par les ALCALIS, nous consulter pour + de renseignements (acides, détergeants)



Cobaltix®

CRÉATEUR DE LIENS

Parc activite d'Arbora

69 510 SOUCIEU EN JARREST

FRANCE

Tel: (33) 04 72 310 649

Fax: (33) 04 72 310 646

commercial@cobaltix.fr

V: 03/20

18/09/2013