



Enduit pelliculaire en poudre. La finesse et la blancheur de sa poudre garantissent une finition de qualité standard. Sa forte adhérence et son haut pouvoir garnissant le destinent au rebouchage des trous, fissures et saignées.

## LES + PRODUITS

- + Finition standard
- + Lissage en une opération
- + Tous supports

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Taux de gâchage</b>	10 litres d'eau environ par sac de 25 kg
<b>Durée de conservation</b>	12 mois mois

### RÉFÉRENCES

<b>Outils d'application</b>	Couteau à enduire
<b>N° DTU</b>	59.1
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

### MISE EN OEUVRE

<b>Consommation minimum</b>	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur
<b>Délai minimum avant finition</b>	1 à 2 jours
<b>Précautions d'emploi</b>	Ne pas utiliser si la température est inférieure à 5 °C

### LOGISTIQUE

<b>Stockage</b>	A l'abri de l'humidité
-----------------	------------------------

## CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Surfenduit® Dégrossi 25kg 56s	3496252001778	Palette de 56 Sac(s)	25,3 kg