



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



PRÉGYDÉCO 4H00

Description

Enduit Joints poudre à Prise Rapide, blancheur extrême garantie. Idéal pour tous chantiers avec le système PRÉGYDÉCO. (Plaques de plâtre DÉCO+Profilés+Enduits+accessoires)

+ produit

- Blancheur extrême garantie
- Très bon pouvoir couvrant

Caractéristiques

| Temps d'emploi | Temps de redoublement | Temps avant mise en peinture | Gâchage | Consommation | Rendement |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 4h | 12h | 7 jours Conformément au DTU 25.41 | 10 L / 25 kg | 330 g/m ² | 25 kg = 75 m ² |

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

| Conditionnement | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|
| Ref | Conditionnement | Unités/Palette | Poids palette (kg) | EAN Unité |
| 97896 | sac de 25kg | 50 | 1250 | 3334160175078 |

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre DÉCO à bords amincis & doublages isolants DÉCO
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com