

Schlüter®-TREP-FL

Profilé décoratif
pour nez de marches

3.4

Fiche produit

Applications et fonctions

Schlüter®-TREP-FL est un profilé pour nez de marches à la florentine en aluminium ou en acier inoxydable garantissant à la fois la sécurité et une finition élégante des marches.

Il peut se poser dans des escaliers recouverts de carreaux ou de dalles en pierre naturelle.

Schlüter®-TREP-FL convient pour une utilisation peu intensive en intérieur dans des locaux à usage privé ou similaire. Le profilé est ancré dans le revêtement et ne peut pas être remplacé en cas d'usure (nos profilés Schlüter®-TREP-S et -B ainsi que Schlüter®-TREP-G sont dotés d'une surface d'appui remplaçable).

Schlüter®-TREP-FL protège les nez de marche et permet également une meilleure visualisation. La variante en aluminium comporte par ailleurs une surface non-glissante. Des capuchons de fermeture sont disponibles pour assurer une finition parfaite.

Matériaux

Le profilé est disponible dans les matériaux suivants :

E = Inox V2A

(Alliage n° 1.4301 = AISI 304)

EB = Inox V2A brossé

AE = Alu naturel anodisé mat

Propriétés des matériaux et domaines d'utilisation :

Le choix du profilé doit être déterminé au cas par cas, en fonction des contraintes chimiques, mécaniques et autres contraintes prévisibles.

Schlüter®-TREP-FL est prévu pour une utilisation à usage privé ou similaire. Les




informations suivantes sont uniquement d'ordre général.

Schlüter®-TREP-FL-AE en aluminium anodisé bénéficie d'une surface traitée qui est normalement inaltérable dans le cadre d'une utilisation normale. La surface doit être protégée contre les effets d'objets abrasifs ou susceptibles de la rayer.

L'aluminium est sensible aux alcalins. En présence d'humidité, les matériaux à base de ciment présentent une alcalinité qui peut, selon la concentration et la durée de contact, corroder l'aluminium (formation d'hydroxyde d'aluminium).

Il convient donc d'éliminer immédiatement les résidus de mortier-colle ou de mortier-joint au niveau des surfaces visibles et de ne pas recouvrir d'un film les revêtements fraîchement posés. Le profilé doit être entiè-





rement noyé dans la couche de contact avec le carreau afin d'éviter tout risque d'accumulation d'eau dans des cavités.

Schlüter®-TREP-FL-E/-FL-EB est fabriqué à partir de bandes d'acier inoxydable V2A (alliage 1.4301).

L'acier inoxydable convient particulièrement pour des applications qui exigent non seulement une résistance mécanique élevée, mais aussi une résistance aux sollicitations chimiques telles que l'utilisation de produits de nettoyage acides ou alcalins. L'acier inoxydable ne résiste pas à tous les produits chimiques ; il est attaqué par des produits tels que l'acide chlorhydrique ou l'acide fluorhydrique ou par du chlore et des alcalins à partir d'une certaine concentration. Dans certains cas, ceci peut également concerner des bassins d'eau saline ou d'eau de mer. Il convient donc de définir au préalable les sollicitations prévisibles.

Mise en œuvre

1. Sélectionner le profilé Schlüter®-TREP-FL en fonction de l'épaisseur des carreaux.
2. Poser ensuite le revêtement à la hauteur voulue au niveau de la contremarche.
3. Déposer ensuite du mortier-colle approprié au niveau du nez de marche, au-dessus de la contremarche.
4. Noyer le profilé Schlüter®-TREP-FL dans la couche de mortier-colle et l'ajuster de sorte que l'arête en débord du profilé soit positionnée contre le carreau de la contremarche et le recouvre.

Vue d'ensemble :

Schlüter®-TREP-FL

E = acier inoxydable, EB = acier inoxydable brossé,

AE = Aluminium naturel mat anodisé

Unité de livraison : 2,50 m, 1,50 m, 1,00 m

| Matériau | E | EB | AE |
|-------------|---|----|----|
| H = 9 mm | • | • | • |
| H = 11 mm | • | • | • |
| H = 12,5 mm | • | • | • |

5. Avant de poser les carreaux, remplir de mortier-colle la cavité intérieure arrondie au niveau de l'arête avant du profilé.
6. Recouvrir entièrement de mortier-colle l'aile de fixation à perforations trapézoïdales.
7. Enfoncer les carreaux de la marche et les ajuster de sorte qu'ils arrivent à fleur de l'arête supérieure du profilé. Les carreaux doivent être noyés dans le mortier-colle.
8. Laisser un espace d'env. 2 mm par rapport au profilé.
9. Garnir cet espace avec du mortier joint.

Remarque

Schlüter®-TREP-FL ne nécessite aucun entretien particulier.

En cas d'endommagement de la couche anodisée, la seule solution consiste à appliquer une couche de peinture.

Les surfaces en acier inoxydable exposées à l'air ou à des produits agressifs doivent être régulièrement entretenues à l'aide d'un produit de nettoyage doux.

Un nettoyage régulier permet non seulement de préserver l'aspect de l'acier inoxydable, mais aussi de réduire les risques de corrosion.

Les produits de nettoyage utilisés ne doivent en aucun cas contenir d'acide chlorhydrique ou fluorhydrique. Le contact avec d'autres métaux, p. ex. de l'acier normal, doit être évité sous peine de provoquer l'apparition de rouille. Il en est de même pour les outils tels que les spatules ou la laine d'acier utilisés p. ex. pour éliminer les résidus de mortier. Nous recommandons d'utiliser la pâte de nettoyage pour l'inox Schlüter®-CLEAN-CP en cas de besoin.

