



INDIACRYL SATIN

Peinture de finition

Blanc

CARACTÉRISTIQUES

Identification et performances

Extrait sec : 40% en volume.

Densité : 1,21.

Sec au toucher : 2 h.

Sec recouvrable : 8 h.

Insaponifiable

Coloris

Blanc.

Consommation

11 m² /l environ sur support lisse.

Destination

Intérieur.

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports et conditions d'application

Conformes au DTU 59.1.

- Sur supports neufs : brosser, poncer, épousseter.
- Reboucher et enduire à l'enduit à l'eau si nécessaire.
- Appliquer une souche d'Indi Impression Universelle.
- Sur supports en bois : brosser, poncer légèrement si rugosité, épousseter et dégraisser les résineux si nécessaire. Appliquer ensuite une couche d'Indi Impression Universelle et poncer légèrement.
- Sur plaque de plâtre : Brossage. Appliquer une couche d'Impression plaque de plâtre.
- Sur supports peints : éliminer les parties mal adhérentes et dépoussiérer. Lessiver et rincer le support. Mator les anciennes peintures brillantes ou satinées à l'aide de papier abrasif fin, puis dépoussiérer. Dans la cas d'éventuels rebouchages (à l'enduit en pâte), appliquer sur les reprises d'enduit une couche d'indi sous-couche plaque de plâtre.

MISE EN OEUVRE

Préparation du produit

Bien mélanger le produit avant son application.

Prêt à l'emploi.

Conditions d'application

Se conformer au DTU 59.1. Pour une finition impeccable éviter la poussière jusqu'au séchage. Penser à effectuer un léger ponçage entre les deux couches pour éliminer toutes les impuretés. Appliquer la peinture par panneaux successifs de 1m².

Application

Appliquer à l'aide de brosse ou de rouleau spécial acrylique =. Appliquer deux couches d'Indi-Acryl.

Nettoyage des outils

À l'eau.

Entretien

Bonne aptitude au nettoyage sur support lisse. Éviter l'utilisation de détergents, concentrés, ammoniacés ou abrasifs.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5L
- Seau de 15L

