

Producteur :	Carrières LAFITTE - site de CAUNA	Fin de validité 02/10/2025
Granulats :	Gravillon 11/22 roulé	
Pétrographie :	Alluvionnaire (Grès, Quartz, Granitoïdes, Roches volcaniques, Radiolarites, Roches métamorphiques)	
Elaboration :	Criblage	

Observations :	F = 0,3% : granulat résistant au gel/dégel ($F \leq 2,0\%$) - essai réalisé sur 4/16 roulé (avril 2024) Essais LA, S et AS réalisés sur 4/16 roulé Teneur en alcalins actifs (LPC n° 37) : Na2O éq = 0,0061% (avril 2023 sur 0/4r) Désignation vis à vis de l'alcali réaction (XP P 18-594) : " NR " (essai long terme de mai 2023 à janvier 2024), réalisé sur 4/16r Chlorures = 0,000% sur fraction 0/4 roulé (avril 2024)
----------------	--

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

11,2	22,4
-------------	-------------

Norme

NF P18-545 article 10

Code

A

02/04/2025

	0,063	5,6	11,2	16	22,4	31,5	45	LA	FI	prd	Argile	WA ₂₄	Imp	S	AS	W
Etendue "e"			15		15											
Incertitude "u"	0,3	1	5		5	1										
Vss + u	1,8	6	20		100											
Vss	1,5	5	15		95			30	20		1,0	2,5	0,1	1,0	0,2	
Granularité de référence "Xr"			7,5		87,5											
Vsi			0		80	98	100									
Vsi - u			0		75	97										
Ecart type max																

Partie informative

Résultats de production du 04/04/2024 au 04/03/2025 (6 derniers mois de production)

	0,063	5,6	11,2	16	22,4	31,5	45	LA	FI	prd	Argile	WA ₂₄	Imp	S	AS	W
Maximum	0,7	2,0	4	23	91	100	100	20	11	2,64	0,0	1,2	0,0	0,03	0,06	2,0
Xf+1,25 Ecart type	0,5	1,3	3	23	90	100	100	20	11	2,64	0,0	1,3	0,0	0,034	0,068	2,0
Moyenne "XF"	0,3	0,7	2	17	86	100	100	20	9	2,64	0,0	1,1	0,0	0,025	0,050	1,7
Xf-1,25 Ecart type	0,0	0,1	1	11	82	100	100	19	7	2,63	0,0	0,9	0,0	0,016	0,032	1,3
Minimum	0,1	0,1	1	11	81	100	100	19	7	2,63	0,0	1,0	0,0	0,02	0,04	0,9
Ecart type considéré	0,19	0,47	1,08	4,80	3,31	0,00	0,00	0,58	1,48	0,01	0,00	0,14	0,00	0,007	0,014	0,30
Nombre de valeurs	15	15	15	15	15	15	15	4	5	2	2	2	2	2	2	15

