

DÖRKEN GmbH & Co. KG

Fiche technique DELTA®-PROTEKT

Description:

Bande d'arase souple permettant la protection à long terme des murs contre l'humidité ascendante.
Répondent aux exigences des normes NF-DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments » et NF-DTU 31.2 « Construction de maisons et bâtiments à ossature bois ».

Matériau:

Association grise multi-couches en EVA / PP

Aspect de surface:

Rugueux (non-tissés)

Epaisseur du matériau:

Env. 1,2 mm

Masse surfacique:

Env. 800 g/m²

Dimensions :

Longueur : 25 m

Largeurs : 20 – 25 cm

Étanchéité à l'eau (EN 1928) :

Étanche : 2 kPa, 24h

Valeur Sd (EN 1931) :

Env. 200 m

Comportement au pliage à froid (EN 495-5) :

Pas de ruptures, pas de fissures (jusqu'à -40°C)

Résistance au poinçonnement statique (EN 12730) :

Pas de perforations (20 kg / 24h)

Résistance à l'impact (EN 12691) :

Pas de perforations (hauteur de chute : 500 mm)

Résistance à la rupture :

> 400 N/5 cm dans les deux sens

Résistance à la déchirure au clou :

> 500 N dans les deux sens

**Doerken protège
vos valeurs.**

Dörken GmbH & Co.KG
Wetterstr. 58
D - 58313 Herdecke
Tel.: 02330/630-0
Fax: 63-355
E-Mail : bvf@doerken.de
Internet: www.doerken.de