

KATAROC PREDALLES

Mortier hydraulique à retrait compensé pour jointement de prédalles et réparations.

Présentation	Mortier monocomposant à base de ciment.
Domaine d'utilisation	Bouchage et jointement en intérieur et extérieur des trous et joints de prédalles
Caractéristiques	
Conditionnement	Sac de 25 kg
Stockage	A l'abri de l'humidité
Conservation	1 an dans son emballage d'origine intact et non entamé.
Données techniques	
Granulométrie	0/630 µm
Résistances mécaniques	Résistance à la compression : 20 MPa environ Résistance à la flexion : 3 MPa environ
Adhérence	1,25 MPa
Module d'élasticité	12 000 MPa
Temps de prise	7 heures
Conditions d'application	
Consommation	1,8 kg /l de volume à remplir.
Préparation du support	Les supports doivent être propres, sains, résistants, débarrassés de toutes traces de peinture, d'huile de décoffrage et de laitance. Les supports doivent être humidifiés avant l'application.
Mise en oeuvre	
Mise en oeuvre	Verser en premier dans un récipient 4,5 à 5 litres d'eau, puis la moitié du sac de 25 kg. Malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Puis ajouter l'autre moitié. Homogénéiser. Bourrer le joint de prédalles puis lisser en continu (ne pas frotter). Température d'application : + 5°C à + 30°C. Délai d'utilisation de la gâchée : 1 heure.



Précautions d'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité accessible par Minitel 3613, code SIKASECUR ou sur Internet www.sika.fr

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr