



LES + PRODUIT

- ▶ Montage de briques creuses
- ▶ Idéal pour petits scellements muraux
- ▶ Prise très rapide

DOSAGE EN EAU

- ▶ 7 litres pour un sac de 10 kg

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 2,5 kg
- ▶ Sac de 5 kg
- ▶ Sac de 10 kg

CONSERVATION

- ▶ 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

PLÂTRE DE PARIS



DESCRIPTION

- Plâtre conseillé pour tous les chantiers où une résistance mécanique élevée est souhaitée en maçonnerie intérieure.

DOMAINES D'APPLICATION

- Plâtre
- Béton cellulaire
- Briques
- Blocs de béton aggloméré

CARACTÉRISTIQUES

- Dosage en eau : 70%
- D.P.U. : 5 à 6 min
- Durcissement : 35 min environ

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés, dépoussiérés.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.

■ PRÉPARATION DU PLÂTRE

- Verser l'eau claire nécessaire à une gâchée dans une auge propre, exempte de toute salissure de plâtre, d'enduit ou de ciment.
- Ajouter la poudre en pluie régulière en respectant la proportion de 7 litres d'eau pour 10 kg.
- Attendre 1 à 2 minutes pour permettre au produit et à l'eau de s'homogénéiser.
- Bien mélanger pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux et utiliser dans les 5 à 6 minutes.
- Ne plus utiliser le mélange dès qu'il commence à durcir.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Ne soutirer de l'auge que la quantité de plâtre nécessaire à une application.
- Ne pas remuer afin d'éviter d'accélérer la rapidité de la prise.

■ NETTOYAGE

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

■ FINITION

- Attendre 24 heures le séchage définitif pour poncer et réaliser les travaux de finition.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures limites d'utilisation : + 5°C à + 35°C.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.