



LES + PRODUIT

- 4 en 1 :
reboucher, lisser, coller, monter

CONDITIONNEMENT

- Sac de 5 kg
- Sac de 10 kg

CONSERVATION

- 9 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d'origine non ouvert, et
stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

COLLE ENDUIT TOUS TRAVAUX



DESCRIPTION

- Colle-enduit prêt à gâcher, employée pour son pouvoir collant et sa souplesse.
- Elle est indispensable à tous chantiers intérieurs pour travaux courants : de collage, montage, rebouchage, surfacage et de lissage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Briques
- Parpaings
- Béton
- Béton cellulaire
- Plâtre
- Carreaux de plâtre

CARACTÉRISTIQUES

- Dosage en eau :
 - 60% pour montage de carreaux
 - 54% pour collage de complexes isolants
 - 58% pour enduit
 - 64% pour lissage
 - 50% pour rebouchage
- D.P.U. : 1 h 30

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés, dépoussiérés.
- Sur support ancien, éliminer les traces de graisse, de peinture.

NE CONVIENT PAS EN MILIEU HUMIDE. EN CAS DE REMONTÉE D'HUMIDITÉ CAPILLAIRE, TRAITER AVEC UN PRODUIT ADAPTÉ.

PRÉPARATION DE LA COLLE

- Verser l'eau claire nécessaire à une gâchée dans une auge propre.
- Ajouter la poudre en pluie régulière dans la proportion d'eau correspondante à l'utilisation souhaitée de la colle-enduit.
- Bien mélanger manuellement pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer 10 minutes environ puis rebattre légèrement et utiliser dans les 90 minutes.
- La consistance du mélange peut être modifiée pendant les 15 minutes suivant le gâchage, par ajout de poudre ou d'eau. Au-delà de ce temps, ne plus modifier le mélange.

APPLICATION DU PRODUIT

- **Montage des carreaux de plâtre** : graisser régulièrement les tranches des carreaux après dépoussiérage.
- **Collage des complexes isolants (polystyrène, laine minérale)** : déposer à la spatule des plots de colle épais d'un diamètre d'environ 15 cm tous les 30 cm horizontalement et 40 cm verticalement sur l'isolant. Appliquer le complexe contre le mur.
- **Enduisage** des joints de plaques de plâtre à bords amincis.
- **Lissage** : surfacage des supports sains et secs avant peinture ou tapisserie.
- **Rebouchage** : boucher les trous, fissures et imperfections des supports avant travaux de finitions. Appliquer la pâte à la spatule.

NETTOYAGE

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures limites d'utilisation : + 5°C à + 30°C.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.