

552 PROLI FLUIDE

1/2



LES + PRODUIT

- ▶ Simple encollage jusqu'à 3 600 cm²
- ▶ Gain de temps à la mise en œuvre
- ▶ Application sols intérieurs et extérieurs
- ▶ Neuf et Rénovation

DOSAGE EN EAU

- ▶ 5,5 à 6 litres

CONSUMMATION

- ▶ 4 à 7 kg/m² (voir tableau)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ Marquage CE selon la norme NF EN 12004
- ▶ Certificat QB CSTB



DESCRIPTION

- Mortier-colle spécialement adapté à la pose de revêtements céramiques de formats jusqu'à 3 600 cm². Il permet le simple encollage de carreaux à porosité réduite sur supports neufs ou anciens en locaux P4/P4S.
- Il permet le reprofilage sur 4 à 10 mm, 12 à 24 h avant la pose du carrelage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols intérieurs et extérieurs

■ SUPPORTS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

Voir tableau ci-après

■ COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES

- 587 LANKOPHONIC PLUS*
- 586 LANKOPHONIC PLAK **
- 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ**
- 597 PROLIMUR PROTEC**
- 598 PROLI IMPER**

■ SUPPORTS EXCLUS

- Supports à base de métal
- PRE (Plancher Rayonnant Électrique), plancher chauffant à eau ou réversible
- Enduit pelliculaire ≤ 3 mm

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : poudre grise
- **Densité apparente de la poudre** : 1,6 ± 0,1
- **Composition** : liant hydraulique, résine plastifiante, charges minérales et adjuvants

PERFORMANCES (1)

- **Temps ouvert** : 20 min environ
- **Temps d'ajustabilité** : 20 min environ
- **Temps de vie en auge** : 1 h
- **Délai de mise en circulation** :
 - trafic normal : 12 h après réalisation des joints
 - trafic intense : 48 h après réalisation des joints
- **Adhérence initiale à 3 jours (MPa)** : ≥ 1
- **Adhérence après action de l'eau (MPa)** : ≥ 1
- **Adhérence après cycles gels/dégels (MPa)** : ≥ 1
- **Adhérence après action de la chaleur (MPa)** : ≥ 1

MISE EN ŒUVRE

- Se référer aux Normes DTU, CPT en vigueur.

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Planéité de 5 mm sous la règle de 2 m

Neuf

- Les supports seront sains, propres, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de plâtre, de laitance...
- Ils ne devront pas ressuer l'humidité ni être gelés.

Ancien

- Sonder les revêtements existants afin de s'assurer de leur bonne tenue.
- Déposer les carreaux soufflés ou les dalles plastiques insuffisamment adhérentes.
- Recoller les éléments manquants ou rectifier les défauts de planimétrie ≤ 10 mm directement avec **552 PROLI FLUIDE**.
- Gratter ou poncer les résidus de vernis, de peinture écaillée ou de colle.
- Dépouiller les peintures brillantes et poncer les céramiques émaillées. Les poussières seront aspirées.
- Éliminer le glacis formé par les graisses et produits d'entretien (cire, encaustique...) à l'aide d'une lessive sodée. Rincer puis laisser sécher.
- Poncer, décaper les anciennes tomettes et terres cuites.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger 1 sac de 25 kg de **552 PROLI FLUIDE** avec 5,5 à 6 litres d'eau propre, soit environ 22 à 24 % d'eau jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- Utiliser pour le mélange un malaxeur électrique à vitesse lente.
- Remélanger juste au moment de l'emploi.

■ APPLICATION

- Étaler la colle sur le support à l'aide d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis avec la taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Presser le revêtement céramique par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer un parfait transfert.

JOINTOIEMENT

Délai de séchage avant jointoiment : de 4 à 8 h

Utiliser un mortier de jointoiment de la gamme Parexlanko adapté à la dimension du joint et sa destination

552 PROLIFLUIDE

2/2

POUR UN CHANTIER RÉUSSI

- Bien préparer le support : il doit être propre, sain et dépoussiéré.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou par vent fort.
- En cas de la pose de pierre naturelle, procéder à un essai de tachabilité au préalable.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg

CONSERVATION

- **12 mois** à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- R.C. Fabricant

Supports et revêtements associés

		SURFACE MAXIMUM EN CM ²			
		Carreau de terre cuite	Grès	Pierre Naturelle	Pierre Reconstituée
SOLS (a) INTÉRIEURS	SUPPORTS				
	• Dalle béton	• Local P4 • Local P4S • Local P4 et P4S avec caniveau ou siphon de sol + SEL Sol multipente • Local P4 et P4S avec caniveau ou siphon de sol + SEL Sol monopente	3 600 400 avec élanement de 1 3 600 avec élanement ≤ 2	3 600 (c)	
	• Dallage sur terre-plein • Plancher béton (b) • Chape ou dalle adhérente • Dalle ou chape sur isolant ou désolidarisation • Mortier d'égalisation P3 ≥ 3 mm • Chape fluide anhydrite (d) • Chape ciment autonivelante • Chape asphalte (type AII) • Ancien carrelage - Granito • Peinture poncée • Trace de colle non redispersable • Dalle semi-flexible	900	3 600	3 600	2 200
	• Chape sèche (e) • Dalle ou chape allégée (d ≥ 0,65) (e)	900	2 200	2 200	2 200
	• Panneau bois (f) (CTB-H / CTB-X / OSB3) • Parquet mosaïque collé (f)	900	1 200	1 200	2 200
	• 598 PROLI IMPER* • 588 ENDUIT ÉTANCHÉITÉ* • SEL PU sablé sous AT ou cahier des charges visé par un bureau de contrôle	900	3 600	3 600	2 200
	• Dallage sur terre-plein • Plancher béton, dalle béton ou chape ciment • Mortier d'égalisation P3 • Ancien carrelage	900	2 200	3 600	2 200
	• 588 ENDUIT ÉTANCHÉITÉ* • SEL PU sablé sous AT ou cahier des charges visé par un bureau de contrôle	900	2 200	3 600	2 200
	SOLS (e) EXTÉRIEURS				
	• 588 ENDUIT ÉTANCHÉITÉ* • SEL PU sablé sous AT ou cahier des charges visé par un bureau de contrôle	900	2 200	3 600	2 200

(a) Pour le classement du local admis et le choix du primaire associé, se reporter au tableau Guide de choix.

(b) Sur vide sanitaire ou local non chauffé, utiliser un mortier-collé C2S PAREXLANKO.

(c) Élanement inférieur à 3.

(d) Appliquer 2 couches de primaire 124 PROLIPRIM* ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL* espacées de 30 min minimum avant l'application du mortier-collé 552 PROLIFLUIDE.

(e) Avec une pente ≥ 1,5 cm/m et des carreaux pressés ou étirés de porosité ≤ 3 %.

(f) Primariser avec le primaire 162 PRIMAPRENE PLUS* ou 164 PROLIPRIM RAPID* puis ragréer avec le ragréage 184 SOLFIBRE*.

Mode d'encollage et consommation (poids en poudre par m² indicatif)

Format du carreau (cm ²)	120 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600
SOLS INTÉRIEURS	5 kg/m ² (U9, 8 x 10 x 20 ou DL ø 20)	6 kg/m ² (8 x 10 x 20 ou DL ø 20)	7 kg/m ² (8 x 10 x 20 ou DL ø 20)
SOLS EXTÉRIEURS	6 kg/m ² (8 x 10 x 20 ou DL ø 20)	7 kg/m ² (8 x 10 x 20 ou DL ø 20)	8 kg/m ² (8 x 10 x 20 ou DL ø 20) pierres naturelles uniquement

SIMPLE ENCOLLAGE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 25°C.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Porter des gants imperméables conformes à la norme EN ISO 374-2 (voir paragraphe 8 de la FDS), des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Mai 2024

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

SIKA France SAS

84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO