

ADHÉSIF SPÉCIAL SALLE DE BAINS

- +** Pâte prête à l'emploi
- +** Haute résistance à l'humidité
- +** Collage direct sur ancien carrelage et peinture



2 kg, 8 kg, 15 kg, 25 kg

Produit(s) associé(s)

➔ **weber durcisseur surface**

DOMAINE D'UTILISATION

- ♦ pose de carrelages, terres cuites et pierres naturelles de petit à grand format, sur supports muraux intérieurs, neufs ou anciens, et sur paillasses, tables et plans de travail
- ♦ pose de plaquettes de parement ou de petits éléments céramiques sur murs extérieurs (jusqu'à 6 m de haut, utilisation hors DTU)
- ♦ pose sur le système de protection à l'eau sous carrelage **weber.sys protec**

LIMITES D'EMPLOI

- ♦ ne pas appliquer :
 - sur sols intérieurs et extérieurs
 - dans des locaux très humides (piscines, laveries industrielles...)
 - pour la pose de carreaux de porosité réduite sur support non absorbant (exemple : émaux sur carreaux de grès) ; dans ce cas, **weber.fix plus** sécherait lentement, l'eau contenue dans l'adhésif s'éliminant difficilement
- sur métal et sur supports en mauvais état
- sur murs recouverts d'un ragréage pelliculaire (<3 mm)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ♦ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ♦ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- ♦ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE

LOCAUX	SUPPORTS	exposition à l'eau maximale tolérée par le support pour l'usage de cette colle	surface maximale du carreau	
			absorption d'eau du carreau > 3 %	absorption d'eau du carreau ≤ 3 %
MUR INTÉRIEUR	- enduit ciment ou chaux-ciment - béton - système de protection à l'eau sous carrelage weber.sys protec	💧		1 200 cm² 30 x 40 cm
	- carreau de plâtre super-hydrofugé (vert)	💧		
	- carreau de terre cuite monté au ciment - béton cellulaire monté au ciment	💧		1 200 cm² 30 x 40 cm
	- enduit plâtre - carreau de terre cuite monté au plâtre - béton cellulaire monté au plâtre	💧	1 200 cm² 30 x 40 cm	1 200 cm² 30 x 40 cm
	- plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (verte)	💧	Sauf faïence : format maxi 2 000 cm² 33 x 60 cm	
	- carreau de plâtre hydrofugé (bleu)	💧		
	- plaque de plâtre cartonnée - carreau de plâtre (blanc)	💧		1 200 cm² 30 x 40 cm
	- ancien carrelage dépoli (sur support ciment) - ancien carrelage dépoli (sur support ciment, carreau de terre cuite, béton cellulaire) - ancienne peinture dépolie (sur support ciment)	💧		
	- ancienne peinture dépolie (sur support plâtre)	💧		
	- panneau de polystyrène prêt à carrelage (Type lux®, Wedi®)	💧		750 cm² 25 x 30 cm
	- panneau de bois : CTBX, CTBH, OSB (support pouvant nécessiter une protection à l'eau préalable)	💧	1 200 cm² 30 x 40 cm	
MUR EXTÉRIEUR	- enduit ciment, béton (de 0 à 6 m de hauteur)	🚫	300 cm² 15 x 15 cm	300 cm² 15 x 15 cm

Les surfaces de carreaux (exprimées en cm²) dans ces tableaux sont les formats maximums autorisés. Se référer systématiquement aux DTU et CPT concernés pour connaître précisément le format maximum adapté à vos travaux.

Exposition à l'eau maximale tolérée par le support et la colle à carrelage

- 🚫 **locaux EA-EB** : présence d'eau faible ou épisodique. Exemples : couloir, chambre, séjour, cuisine, WC...
- 💧 **locaux EB+ privatif** : présence d'eau régulière mais en faible quantité. Exemples : salle de bains, douche...
- 💧 **locaux EB+ collectif** : présence d'eau régulière dans un local à usage collectif. Exemples : douche collective avec receveur, cuisine collective...

Après application du système de protection à l'eau sous carrelage **weber.sys protec** (dans les zones d'emprises des baignoires et bacs à douches des locaux EB+ privatifs, et la totalité des parois en locaux EB+ collectifs et EC)

EN ŒUVRE

- ♦ temps ouvert pratique : 30 minutes
- ♦ délai d'ajustabilité : 30 minutes
- ♦ temps d'attente pour faire les joints :
 - de 12 à 24 heures pour les carreaux poreux (absorption d'eau du carreau >3 %)
 - après 72 heures pour les carreaux non poreux ou sur SPEC
- ♦ durcissement complet : de 8 à 15 jours

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- ♦ épaisseur de colle après pose des carreaux : de 1 à 4 mm

IDENTIFICATION

- ♦ composition : résines acryliques en dispersion, sables siliceux, adjuvants spécifiques
- ♦ densité de la pâte : 1,8

PERFORMANCES

- ♦ CE selon norme NF EN 12004
- ♦ classe du produit : D2 ET
- ♦ adhérence initiale : ≥ 1 MPa
- ♦ adhérence après action de l'eau : $\geq 0,5$ MPa
- ♦ adhérence après action de la chaleur : ≥ 1 MPa
- ♦ classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- ♦ résistance aux températures : de -20 °C à +80 °C (sur produit sec)

Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier.

- ♦ poids maximal des carreaux : 30 kg/m²
- ♦ résistance au glissement

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ♦ CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED
- ♦ DTU 52-2
- ♦ Cahiers des Prescriptions Techniques concernés
- ♦ NF EN 12004

RECOMMANDATIONS

- ♦ sur murs extérieurs, limiter l'emploi à des formats de 300 cm² pour une hauteur maximale de 6 m (utilisation hors DTU)
- ♦ utilisation sur le système de protection à l'eau sous carrelage **weber.sys protec** :
 - temps d'attente pour réaliser le jointoiement : 72 heures
 - utilisation des locaux : 7 jours

PRÉPARATION DES SUPPORTS

supports neufs

- ♦ éliminer toute trace de graisse, d'huile ou de laitance
- ♦ sur supports friables et absorbants (certains enduits plâtre), appliquer une couche de **weber durcisseur surface** (séchage : de 3 à 4 heures)

supports anciens

- ♦ griffer ou poncer les peintures lisses (laques brillantes...)
- ♦ dépolir le carrelage
- ♦ éliminer toute trace de produits d'entretien

CONDITIONS D'APPLICATION

- ♦ température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- ♦ ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, en plein soleil ni sur support chaud

APPLICATION

1

- ♦ avant utilisation, malaxer **weber.fix plus** pour le rendre plus maniable et faciliter son étalement

- ♦ sur ancien carrelage ou peinture poncés, appliquer une fine couche de **weber.fix plus** sur le support. Laisser sécher 2 à 3 heures. Cela facilitera l'application ultérieure sur ce support lisse

2



- ♦ appliquer **weber.fix plus** sur le support avec une taloche, puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée (choix de la denture selon le format du carreau et la planéité du support)

3

- ♦ procéder à un double encollage pour des carreaux de format supérieur à 500 cm², en encollant la totalité de l'envers du carreau

4



- ♦ mettre en place les carreaux
- ♦ battre le carreau (ou exercer une forte pression) pour chasser l'air et assurer un bon transfert de la colle

INFOS PRATIQUES

Unités de vente :

- ♦ seau de 25 kg (palette filmée complète de 32 seaux, soit 800 kg)
- ♦ seau de 15 kg (palette filmée complète de 44 seaux, soit 660 kg)
- ♦ seau de 8 kg (palette filmée complète de 75 seaux, soit 600 kg)
- ♦ seau de 2 kg (conditionné par carton de 8x2 kg, palette filmée complète de 160 seaux, soit 320 kg)

Format de la palette : 80x120 cm

Couleur : blanc

Outils : truelle, peigne ou taloche crantée

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Consommation : elle dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée (cf. CPT et DTU)

Carreau	Taloche crantée	Consommation moyenne
≤ 500 cm ²	dents triangulaires 6 x 6 mm	simple encollage 2,5 à 3 kg/m ²
> 500 cm ²	dents carrées 6 x 6 mm	simple encollage 3,5 kg/m ²
		double encollage 4,5 kg/m ²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.