



L'alternative économique en rouleau

## MONOSPACE 35 REVÊTU KRAFT

Rouleau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face



### Bénéfices

#### L'ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE EN ROULEAU

- Performances thermiques certifiées : conductivité thermique de 0,035 W/(m.K)
- Pose rapide
- Bonne tenue et cohésion mécanique
- Prise de mesures et découpes facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft

#### COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME OPTIMA MURS

### Solutions

Optima Murs  
Optima Murs avec membrane

### Description

Conductivité Thermique	0,035 W/m.K
Tolérance d'épaisseur	T2
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7,0
Certificat Acermi	22-018-1572
Numéro de la DoP	0001-13

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
73509		1,25	0,6	13,5					A
73508	45,00	1,25	1,2	13,5		30		486,00	A
14115		1,25	1,2	13,5					A
73504	75,00	2,1	1,2	8,1	1,00	30	30,00	291,60	A
14147		2,1	1,2	8,1					A
73501		2,85	0,6	5,4					A
73500	100,00	2,85	1,2	5,4	1,00	30	30,00	194,40	A
14116		2,85	1,2	5,4	1,00	20	20,00	129,60	A
65373	120,00	3,4	1,2	5,4		30		194,40	A
14148		3,4	1,2	5,4					A

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

## Info-tri du produit

