Best seller - le produit à avoir en stock !

GR 32 ROULÉ REVÊTU KRAFT

Panneau à dérouler en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face

Bénéfices

Déjà disponible en Lanaé en épaisseur 140 et 160 mm. Les autres épaisseurs suivront...

La rapidité de pose du GR 32
- Tenue mécanique optimale, maniable et légère
- Rouleau qui tient debout tout seul

Une certaine souplesse
- Calfeutrement facile
- S'adapte à tous les murs
- Passage des câbles facilité dans le système Optima

Ne se tasse pas

Encombrement réduit en zone de stockage grâce à la compression de la laine de verre

Performances thermiques et acoustiques de haut niveau
- Une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d'une mise en oeuvre avec le système OPTIMA

La douceur de la laine de verre Lanaé
- Plus douce au toucher pour un meilleur confort de pose
- Liant biosourcé issu des industries céréalière et sucrière
- Laine composée en moyenne de 50% de verre recyclé et entièrement recyclable
- Et toujours la qualité Isover

Solutions

Optima Murs|

Optima Murs avec membrane|
Isolation thermo-acoustique étanche à l'air des murs maçonnés

Description

Conductivité thermique	0.032 W/(m.K)
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0
Certificat Acermi	02/018/100
Numéro de la DoP	0001-13

Données environnementales (source FDES)

Code article	Epaisseur	Contenu en matière recyclée	Impact carbone (kge-qCO2/UD)	Lieu de production
83304	100	46,7%	3.42	-
83311	120	36,9%	4.06	Fabriqué en France
85477	140	37,1%	4.52	Fabriqué en France
85478	160	36,7%	5.18	Fabriqué en France
94035	60	33%	2.4	Fabriqué en France
73513	75	35%	2.71	Fabriqué en France
94047	85	35%	3.13	Fabriqué en France

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m^2.K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m^2/pal	Disponibilité *
94035	60	1.85	1,200	8,100	1,000	12	12	116,6181	B
73513	75	2.35	1,200	8,100	1,000	12	12	116,6181	A
94047	85	2.65	1,200	5,400	1,000	12	12	77,7706	A
83304	100	3.15	1,200	2,700	1,000	30	30	97,2132	A
83311	120	3.75	1,200	2,700	1,000	30	30	97,2132	A
85477	140	4.35	1,200	2,700	1,000	24	24	77,7706	A
85478	160	5.0	1,200	2,700	1,000	24	24	77,7706	A

*Disponibilité:
A, produit disponible sur stock
B, produit disponible sur fabrication
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit