KNAUF

Armstrong SAHARA





Armstrong SAHARA présente une surface légèrement texturée et microperforée combinant une bonne absorption acoustique et de bonnes performances d'atténuation latérale

- Bonnes absorption acoustique (0.60 α,) et atténuation latérale (34dB)
- Bonne réflexion de la lumière (85%)
- Idéal pour les espaces de travail et d'apprentissage

Build on us.

Armstrong SAHARA

Caractéristiques	Informations détaille	ées							
Détails de bord	Board	Tegular 15			SL2				
	I	o P P					ſ		
		∞ 24 \	∞ 15						
	- ²⁴ -	1 7 4	1 15			24 18			
Épaisseur (mm)	15	15 15 15					19		
Dimensions (mm)	600 x 600								
	675 x 675 1200 x 600	675 x 675 1200 x 600		675 x 675 200 x 300					
	1500 x 300								
	1800 x 300								
Système n c	Apparent et démontable - Système C Panneaux-bandes semi-								
Système	Apparent – Lisse plate, démontable – Système I.3 apparents, démontables –								
						Système I.3 Panneaux-bandes semi-			
	apparents - Lisse plate,							,	
	démontable - Système I.2 Panneaux-bandes semi-								
	apparents - Couloir, démontable								
Poids	3.7 - 5.0 kg/m² (15mr	Système F.2 3.7 - 5.0 kg/m² (15mm - 19mm)							
Poids	ez, (2	,,							
Couleur									
Codiedi									
	Blanc								
Absorption acoustique	EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ en accord avec EN ISO 11654 - Classe C								
	Fréquence f (Hz)		125 0.45	250 0.40	500 0.55	1000 0.65	2000 0.65	4000 0.60	
	$α_p$ Board, Tegular $α_c$ SL2		0.45	0.45	0.60	0.65	0.65	0.60	
	NRC = 0.55 en accord avec ASTM C 423								
Atténuation latérale	EN ISO 10848-2								
Trecordation activate	$D_{n,f,w} = 34 \text{ dB} \text{ en accord avec EN ISO 717-1 (15mm)}$ $D_{n,f,w} = 38 \text{ dB} \text{ en accord avec EN ISO 717-1 (19mm)}$								
Réduction sonore	EN ISO 10140-2 $R_w = 17 \text{ dB}$ en accord avec EN ISO 717-1 (15mm) $R_w = 21 \text{ dB}$ en accord avec EN ISO 717-1 (19mm)								
Réaction au feu	Euroclasse A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1 KM1 (G1, V1, D1, T1) en accord avec 123-FZ								
Réflexion de la lumière	85%								
The rection de la familiere	0370								
Conductivité thermique	λ = 0.060 W/mk en accord avec EN 12667								
Résistance à l'humidité	95% RH								
Qualité de l'air									
	AT A B C EN 13964								
	A+ E1	IACG							
Entretien									
	顽	E)							
	000								
Durabilité	The Control	BIOSOLUBLE WOOL							
Durabilite	(15 D)	\sim							
Durabilite	G [*] EPD LEPD	Ø							
Durabilite		8C:1272/2008 Annex G							