



Scapa 2290

Ruban Adhésif d'Emballage PVC

DESCRIPTION

Scapa 2290 est un film PVC de 33 μ , enduit d'un adhésif caoutchouc solvant sensible à la pression, d'une épaisseur totale de 51 μ , recommandé pour toutes applications de fermeture et d'emballage.

CARACTERISTIQUES

- Fermeture de sacs,
- Fermeture de cartons,
- Empaquetage,
- Adapté pour tous emballages de poids moyen ou léger, à la maison, au bureau, et dans tout milieu industriel.

AVANTAGES

- Se déroule facilement,
- Tack élevé,
- Peu bruyant,
- Résiste à l'humidité et aux agents chimiques,
- Imprimable,
- Peut être appliqué à la main ou à l'aide des dérouleurs Scapa HD209 ou HD210,
- Tenue en température en continu : +60°C.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|--------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| Épaisseur totale | 0.051 | mm | AFERA 4006 |
| Résistance à la traction | 48 | N/cm | AFERA 4004 |
| Allongement à la rupture | 60 | % | AFERA 4005 |
| Adhésion sur de l'acier | 2 | N/cm | AFERA 4001 |

PRÉSENTATION STANDARD

- Largeur du rouleau: 50 mm
- Longueur du rouleau: 66, 100 et 132 mètres
- Conditionnement: À plat sous film rétractable
- Axe / Mandrin: mandrin en carton 76 mm portant la marque Scapa
- Couleurs: Chamois, transparent et blanc

Note:

Note: D'autres dimensions peuvent être fournies sur demande, soumises à des quantités minimum de commande

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.