

DÖRKEN GmbH & Co. KG**Fiche technique DELTA[®]-DPC****Description:**

Bande d'arase souple permettant la protection à long terme des murs contre l'humidité ascendante.
Répondent aux exigences des normes NF-DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments » et NF-DTU 31.2 « Construction de maisons et bâtiments à ossature bois ».

Matériau:

Polyoléfine noire

Aspect de surface:

Rugueux, avec quadrillage

Epaisseur du matériau:

Env. 0,7 mm

Masse surfacique:

Env. 460 g/m²

Dimensions :

Longueur : 50 m

Largeurs : 20 – 25 – 30 – 35 – 50 cm

Etanchéité à l'eau :

Colonne d'eau : 4 m, 72 heures

Comportement au pliage à froid (DIN 16726) :

Pas de ruptures, pas de fissures

Essai d'étanchéité sous pression hydraulique (DIN 16726) :

Etanche

Résistance à la rupture :

Sens longitudinal : env. 350 N/5 cm

Sens transversal : env. 250 N/5 cm

Résistance à la déchirure au clou :

> 120 N