AQUALITH

Chabaud
La qualité, notre priorité depuis 1955

PEINTURE PISCINE

EXT

La qualité, notre priorité depuis 1955

DÉFINITION

Peinture en milieu solvant, prête à l'emploi, pour piscines, bassins...

DESTINATION

Pour piscines et bassins.

PROPRIÉTÉS

QUALITÉS

- Très bon accrochage sur tous les supports traditionnels sains et convenablement préparés
- Grande facilité de mise en œuvre
- Résistance et longévité
- Tenue des teintes à la lumière

COMPOSITION

Liant principal : résines «Pliolite»® en solution dans le White Spirit.
Pigment : oxyde de titane.
Charges : charges minérales.
Solvant : White Spirit.

IDENTIFICATION

- Classification AFNOR : famille I, classe 7b1.
- EN -1062-1 :
- Densité : 1,4 ± 0,1.
- Viscosité à 20°C : 90 poises.
- Extrait sec à 105°C : 72% ± 2%

CARACTÉRISTIQUES

Rendement : 6 à 8 m2 / litre.
Séchage : sec en 3 heures
Recouvrable après 12 heures (dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%).

Attendre 72 heures minimum par temps sec avant mise en eau de la piscine.

CONDITIONNEMENT

2,5 et 15 litres.

TEINTES

AQUALITH est disponible dans toutes les couleurs de notre système à teinter TECHNOCOLOR ainsi que dans tous les autres nuanciers en contretypage.

*Fiche N°A 79 modifiée le 10/01/2024

CHABAUD S.A.S.
380 Rue Terre de Roy - ZI -
34740 VENDARGUES Cedex

Fabrication Française

Tél. 04 67 87 20 20
www.chabaud.com
chabaud@chabaud.com

AQUALITH

Chabaud
La qualité, notre priorité depuis 1955

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU 59.1 en vigueur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

AQUALITH ne doit être appliqué que sur des fonds parfaitement secs, sains et propres.
Sur enduit ciment neuf : attendre 4 semaines minimum avant mise en peinture.
En entretien : brossage, lessivage ou éventuellement décapage des anciennes peintures farinantes, cloquées ou peu adhérentes.
• Traitement anticryptogamique si nécessaire, pour élimination de toutes traces de mousses, algues, lichens...
• Elimination des dépôts de calcaire à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique à 10%.

RECOMMANDATIONS

AQUALITH ne convient pas en recouvrement de peintures époxy.
Veillez à ne pas appliquer sur supports humides.
Attendre le séchage à cœur avant la remise en eau du bassin.

Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +35°C.

Pour toutes questions particulières, consulter nos services techniques.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Au rouleau, à la brosse.

STOCKAGE

Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel et de la chaleur.

DILUTION

Sur fonds neufs : 1ère couche diluée avec 5 à 8% de White Spirit, 2ème couche non diluée.
En entretien : 1 couche peu ou non diluée (0 à 2% de White Spirit)

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au White Spirit, immédiatement après utilisation

	Sur supports neufs	Sur supports anciens
Préparation des fonds	Attendre 4 semaines minimum (temps de séchage du béton) avant mise en peinture.	Brossage, lessivage ou éventuellement décapage des anciennes peintures farinantes, cloquées ou peu adhérentes. Traitement anticryptogamique si nécessaire, pour l'élimination de toutes traces de mousses, algues, lichens. Elimination des dépôts de calcaire à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique à 10%.
Impression ou primaire	1 couche d'AQUALITH diluée de 5 à 8% de White Spirit.	Pas d'impression.
Finition	1 couche d'AQUALITH non diluée.	1 couche d'AQUALITH peu ou non diluée : 0 à 2% de White spirit.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter :
• Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
• Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET : www.chabaud.com**

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour un produit (Cat A/c) : 430 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 428 g/l COV

CHABAUD S.A.S.
380 Rue Terre de Roy - ZI -
34740 VENDARGUES Cedex

Fabrication Française

Tél. 04 67 87 20 20
www.chabaud.com
chabaud@chabaud.com