

BATIFORM Ch

contreplaqué filmé lisse composé de bois durs convient
aux applications de coffrages courant

COMPOSITION ET ORIGINE

Composition : mirror eucalyptus

origine Chine - contreplaqués répondant aux exigences du RBUE

Collage : WBP - Film brun foncé : 120 gr/m² sur les deux faces

chants protégés par une peinture hydrofuge

CONFORMITE AUX EXIGENCES EUROPEENNES

EN 13986 panneau de structure - attestation de conformité 2+ (CE2)

FORMATS STANDARDS EN MM

2500 X 1250

| | | |
|-----------------|-------------------------------|----|
| épaisseur en mm | 15 | 18 |
| nombre de plis | 11 | 13 |
| masse volumique | 650 kg/m ³ +/- 10% | |

PROPRIETES MECANIQUES

| valeurs | N/mm ² |
|--|-------------------|
| résistance en flexion fil long | 40 |
| résistance en compression fil long | 25 |
| résistance en traction fil long | 35 |
| module d'élasticité moyen en flexion | 5000 |
| module d'élasticité moyen en traction et compression | 7300 |