

Réimprègne et
retouche les
coupes et éclats
sur bois autoclavés

Sans odeur



Préserve
contre toutes
agressions



Fongicide
Insectide
Anti-bleu



Préventif



Recouvrable
par toutes finitions



Non
inflammable



Sèchage
rapide



Longue durée



Non gras



Utilisable
en badigeonnage,
au trempé
et en pulvérisation



Trait'Découp



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Traitement de très haute efficacité, TRAIT'DÉCOUP BLANCHON est naturellement destiné à la préservation préventive de toutes agressions, à la restauration de l'aspect, et à la réimprégnation de tous bois traités en autoclave, présentant des impacts, éclats ou éraflures, ou ayant été coupés ou tranchés.
- Pour toutes menuiseries autoclavées placées en extérieur : terrasses, palissades et clôtures, decks, claustras, portails et autres huisseries, etc.
- Les qualités exceptionnelles de sa formule nouvelle technologie assurent une meilleure pénétration, une meilleure fixation des agents actifs dans le bois et une exceptionnelle longévité des performances fongicides-insecticides, contre les champignons du bleuissement, les champignons de pourriture et les larves xylophages (capricornes, vrillettes, lyctus, etc.).
- TRAIT'DÉCOUP correspond aux Normes Européennes EN 113 et EN 152 (P.V. sur demande).
- Sans odeur, non inflammable, TRAIT'DÉCOUP assure à l'utilisateur confort et sûreté lors de l'application.
- Non gras et non filmogène, TRAIT'DÉCOUP peut être recouvert, après séchage complet, par tous saturateurs, lasures, vernis, pâte ou mastic à bois, ou peintures BLANCHON.
- Existe en 2 versions : vert et brun autoclave.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Application sur les parties mises à nu des bois autoclavés (coupes, assemblages, éclats, impacts, éraflures, etc).
- Bois nus, propres, secs et dépoussiérés, sans traces d'anciennes finitions (dégraisser les bois exotiques ou résineux, si nécessaire). Proscrire l'utilisation de laine d'acier.
- Dépoussiérer soigneusement.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Attention : utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- TRAIT'DÉCOUP est prêt à l'emploi et s'utilise pur, sans dilution. TRAIT'DÉCOUP ne doit pas être mélangé avec un autre produit. Ne pas appliquer en-dessous de 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué. En cas de pulvérisation, éviter la formation de brouillard. Ne pas traiter les ruches. Afin de protéger les chiroptères (chauves souris) et les martinets, éviter les traitements de charpentes pendant le printemps et l'été.
- Agiter vigoureusement le bidon avant l'utilisation.
- Application à la brosse en 2 couches "bien nourries" sur toutes les parties concernées des boiseries. Utiliser un pistolet ou un pulvérisateur horticole pour traiter les endroits difficiles d'accès.
- Les pièces de petite section peuvent être trempées directement, quelques minutes, dans l'emballage.
- Essuyer les coulures éventuelles.

Nettoyages des ustensiles

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Ne pas réutiliser l'emballage.

RENDEMENT

- TRAITEMENT PRÉVENTIF : 5 m² au litre.

SÉCHAGE ET RECOUVRABILITÉ

- Séchage entre couches : 15 minutes.
- Séchage hors poussières : 1 à 2 heures environ, à 20°C.
- Séchage complet (recouvrabilité par une peinture, un vernis, un saturateur, une lasure ou une huile) : 48 heures, dans des conditions normales et selon la quantité de produit appliquée.
- Ne pas laisser d'objets métalliques (outils), lors du séchage, au contact du bois traité.

Blanchon

Trait'Découp

CONSERVATION

- 3 ans en emballage d'origine soigneusement fermé ou rebouché. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Ne pas verser dans l'emballage du produit non utilisé. Reboucher soigneusement après utilisation.
- Déposer le contenant vide, ou produits non utilisés, en déchetterie.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	TRAITEMENT PRÉVENTIF INSECTICIDE ET FONGICIDE, POUR BOIS EXTERIEURS ET INTERIEURS
TYPE DE RÉSINE FIXATRICE	Résine hydrodiluable
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)
FLUIDITÉ	32 secondes (CA 2,5 à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
FONGICIDES	IPBC (3-iodo-2-propynyl butyl carbamate N° CAS 55406-53-6) : 0,45% m/m Propiconazole (N° CAS 60207-90-1) : 0,15% m/m
INSECTICIDE	Cyperméthrine (N° CAS 52315-07-8) : 0,15% m/m
NORMALISATION	Ne pas utiliser pour un usage autre que ceux pour lesquels le produit a été mis au point

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com