

TOUS SUPPORTS

Pour surfaces  
verticales



Gélifié, ne coule pas



Élimination radicale  
de peintures,  
verniss, lasures,  
en MOINS de 10 mn



Décape plusieurs  
couches en  
une seule application,  
sans effort



Emballage  
à ouverture totale,  
pour plus de  
facilité d'emploi  
et zéro perte



# Décapant Bâtiment 10' Gélifié



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Bénéficiant d'une nouvelle technologie "forte puissance", le DÉCAPANT BÂTIMENT 10' GÉLIFIÉ BLANCHON représente une alternative réelle aux décapants chlorés, sans aucune comparaison avec les décapants usuels.
- Efficace et rapide (10 mn, en une seule application), il a été mis au point pour faciliter l'application sur surfaces verticales.
- Le DÉCAPANT 10' GÉLIFIÉ enlève les peintures, vernis, lasures, glycéros et acryliques, et peut être utilisé sur tous les supports : bois, métaux, verre, béton, etc. (sauf plastiques, sur lesquels un essai préalable est recommandé sur un endroit discret). Il est parfaitement adapté pour enlever les colles à moquettes.
- Sa formule gélifiée ultra-puissante (pH neutre, sans acide ni NMP) peut être employée sur bois sans noircissement et sur la plupart des métaux ferreux sans altération.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Tous supports (sur placages délicats et matières plastiques, procéder à un essai préalable sur un endroit discret).
- Sur surface laquée (revêtement très lisse), il est possible de dépolir légèrement à l'aide d'une laine d'acier ou d'un papier abrasif avant application du DÉCAPANT 10' GÉLIFIÉ, pour faciliter l'amorce du décapage.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
- Ouvrir l'opercule plastique avec précautions, pour éviter des projections possibles de décapant.
- Veiller à travailler dans des locaux bien ventilés. Porter des lunettes de protection et des gants appropriés. Ne pas appliquer en plein soleil.
- Appliquer une couche grasse de DÉCAPANT 10' GÉLIFIÉ avec un vieux pinceau.
- Laisser agir 10 minutes, pour que le revêtement à décaper soit entièrement boursouflé et se désolidarise du support.
- Gratter le résidu sans rayer le support (spatule, laine d'acier).
- Sur supports exceptionnellement résistants, renouveler l'opération complète.
- Rincer à l'eau pour obtenir une surface propre (l'utilisation d'un nettoyeur haute pression est recommandée), débarrassée de tous résidus et laisser sécher.
- Après séchage de la pièce décapée, égrener la surface avec un abrasif fin.
- Appliquer la nouvelle finition.

## Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau (de préférence chaude) ou du DILUANT S.O. BLANCHON.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Afin qu'ils soient traités avec un minimum d'impact environnemental, il est recommandé de confier les résidus de décapage à une filière agréée.

## RENDEMENT

- 4-5 m<sup>2</sup> au litre, environ.

**Blanchon**

# Décapant Bâtiment 10' Gélifié

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	ÉLIMINATION DE TOUTES FINITIONS FILMOGÈNES : PEINTURES, VERNIS, LASURES, de composition glycérophthalique ou acrylique
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Solvants sélectionnés, sans acide ni NMP
DENSITÉ	0,85 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	1300 centipoises (BROOKFIELD T2)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
pH	Neutre

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser sous bonne aération.
- Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.
- Sur meubles ou objets anciens ou fragiles, faire un essai préalable sur un endroit peu visible.
- Stocker à l'abri de la chaleur (attention aux emballages dans les véhicules).
- Ne pas utiliser sur matières plastiques sans essai préalable sur un endroit discret.
- Suivre les consignes de sécurité.

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8<sup>ème</sup> Rue - CS 60019  
69800 SAINT-PRIEST CEDEX  
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21  
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09  
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)