

Siccatif



Propriétés :

Le Siccatif Onyx est un accélérateur de séchage pour les peintures grasses, vernissées, glycérophtaliques et alkydes. Il ne modifie pas les teintes lorsqu'il est utilisé suivant les quantités indiquées dans le mode d'emploi. Utilisé en combinaison avec la Térébenthine pure gemme Onyx, ce produit permet également d'accélérer le séchage de l'huile de lin. Le Siccatif Onyx est idéal lorsque les conditions ne sont pas favorables à un séchage rapide de la peinture ou de l'huile de lin.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide fluide
- Couleur : bleu, violet
- Odeur : caractéristique
- Densité relative (20°C) : 0,791 +/- 0,010
- Point d'éclair (°C) : 44
- pH (20°C) : non concerné

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
C23051906	3183942990015	6x190mL	200 cartons

Mode d'emploi :

Pour accélérer le séchage des peintures solvantées : ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de Siccatif Onyx par litre de peinture, bien homogénéiser puis appliquer.

Pour accélérer le séchage de l'huile de lin : ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de Siccatif Onyx par litre d'huile de lin. Homogénéiser puis appliquer. Possibilité d'ajouter 25 à 50% de térébenthine pure gemme Onyx pour fluidifier le mélange et diminuer davantage le temps de séchage.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.