

## Granulés de bois Biosyl 15Kg

## Les + produit :

- Fabriqué et ensaché en France.
- Bois issu de forêts françaises situées autour du site de granulation.
- 100% bois naturel.
- Certifié EN-Plus A1 et conforme à la norme EN 14961-2.
- Faible taux de cendres  $\leq 0.5$  %.
- Pouvoir calorifique ≥4,9kWh/kg.
- Qualité supérieure grâce à un procédé de séchage à moyenne température <280°C.
- Combustible d'origine naturelle permettant de se chauffer avec une énergie renouvelable.



## Précautions d'emploi :

- N'utiliser que dans des systèmes de combustion pour granulés de bois certifiés et appropriés selon les instructions du constructeur et les règlementations nationales.
- Transporter et stocker dans des conditions sèches à l'abri de l'humidité.
- Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.
- Verser avec précaution dans le réservoir afin d'éviter la formation de poussière.

## **Données logistiques:**

Gencod	3 613 042 671 311	
Dimensions palette	L:120 * l:90 cm	
Nombre d'UVC / palette	65 sacs par palette	
Camion complet	28 palettes	

Flamino Actipôle 85 - BP 42 85170 BELLEVILLE SUR VIE Tél : 02 51 47 78 00

Fax: 02 51 37 27 20



Paramètres	Caractéristiques granulés Biosyl		Norme européenne	Certification
	Unités	Biosyl 15kg	EN 14961-2	ENplus-A1
Diamètre	mm	6,1	6 ± 1	6 ± 1
Longueur	mm	20 en moyenne	3,15 - 40	3,15 - 40
Pouvoir calorifique	KWh/kg	≥4,9	≥ 4,6	4,6 à 5,3
Durabilité mécanique	%	98,7*	≥ 97,5	≥ 97,5
Masse volumique	Kg/m <sup>3</sup>	693*	≥ 600	≥ 600
Humidité	% poids brut	5,3*	≤ 10	≤ 10
Cendres (550°C)	% poids anhydre	0,5	≤ 0,7	≤ 0,7
Taux de fines	% poids brut (vrac)	0,2*	≤ 1	<1
Teneur en azote	% poids anhydre	0,1*	≤0,3	≤0,3
Teneur en soufre	% poids anhydre	0,01*	≤0,03	≤0,03
Teneur en chlore	% poids anhydre	0,01*	≤0,02	≤0,02
Adjuvants	% poids anhydre	0*	≤ 2	≤ 2

<sup>\*</sup> Résultats basés sur les dernières analyses pouvant varier légèrement selon les lots (conformément à la certification ENplus-A1) Informations non contractuelles, fournies à titre indicatif

Flamino Actipôle 85 - BP 42 85170 BELLEVILLE SUR VIE Tél: 02 51 47 78 00

Fax: 02 51 47 78 00